


ADLER ACRYLCOLOR

40410 in poi

Pittura per facciate, di qualità superiore



Descrizione del prodotto

Pittura di qualità superiore per facciate, diluibile all'acqua, a base acrilica, per l'esterno.

Caratteristiche particolari

Resistente allo strofinamento secondo la normativa DIN 53778-2, esaminata secondo la normativa ÖNORM C 2358, impermeabile al CO₂, conserva pertanto l'alcalinità del calcestruzzo. Particolarmente resistente alle sostanze aggressive dell'aria, elevata resa.

Permeabile al vapore acqueo secondo EN ISO 7783-2: Classe 2 (0.14 > valore S_d < 1.4): "medio"
Quota permeabilità all'acqua secondo DIN EN 1062-1: Classe 3 (valore w ≤ 0.1): "basso"

Campi di utilizzazione

Elementi prefabbricati di calcestruzzo, facciate d'intonaco

Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, 150 atm pressione, ugello 0,031 pollice)

Preparazione del supporto

- Per fondi puliti, asciutti e adatti non è necessaria nessuna preparazione.
- Piccole spaccature, buchi e disuguaglianze sono da riprendere con uno stucco per facciate.
- Fondi screpolati su ampie superfici sono da rinnovare con sistemi di rivestimenti elastici nel tempo.
- Intonachi e calcestruzzo freschi devono asciugarsi per 2-3 settimane.
- Su fondi particolarmente assorbenti applicare prima del fondo una mano di ADLER Tiefengrund al solvente.
- Trattare alghe e muffa con il prodotto Fungisan (consultare la Scheda tecnica).

Fondo

1x ADLER Acrylcolor, diluito al massimo con il 10% di acqua

Finitura

1x ADLER Acrylcolor, non diluito

07-07 (sostituisce 01-07)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Diluyente	Acqua
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)	Fuori polvere dopo ca. 15 min. Sovraverniciabile dopo ca. 3 ore
Temperatura minima per l'applicazione ed il supporto	+ 5% C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano l'essiccazione. Non utilizzare in caso di forte intensità delle radiazioni solari, in caso di pioggia o di pericolo di gelo
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Togliere i resti di colore indurito con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer).
Resa (per mano)	8-10 m ² /l a secondo del potere di assorbimento e delle caratteristiche del supporto
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Confezioni	750 ml, 3 l, 9 l, 15 l
Tonalità	W10 Bianco 40410 Base W20 40411 Base W25 40412 Base W30 40413 Base R 40414 Base Y 40415 soltanto per tingere tramite il Sistema tintometrico ADLER Color.
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza.