

ADLER Acryl-Holzgrund

41001

Vodou riediteľný základ a medzivrstva pre drevo v interiéri a exteriéri pre domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Vododuriediteľný, biely základ a medzivrstva na báze špeciálnej akrylátovej disperzie. Bez biocídov.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Dobrý izolačný účinok na farbivace extraktívne látky a suché flaky od vody.
- Vysoká elasticita a plnivosť
- Šetrný k životnému prostrediu, neutrálny zápach
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+

Oblasti použitia

Drevo v interiéri a exteriéri




SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať
- Teplota laku, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C
- Primalé množstvo nánosu a/alebo silné zriedenie znižuje izolačný účinok!
- Podľa druhu dreveniny a miesta jej rastu môže byť obsah farbivacích, vo vode rozpustných extraktívnych látok rôzny. Preto odporúčame, urobiť skúšku na originálnom podklade, aby bolo možné posúdiť izolačný účinok.
- Plný izolačný účinok sa prejaví po schnutí cez noc.

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	natieranie	valčekovanie	Nádobková pištoľ
tryska (ø mm)	-	-	1,8 – 2,0
Tlak striekania (bary)	-	-	2 – 2,5
Riedenie	voda		
Prídavok riedidla v %	max 5	max 5	max 20
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	8-10		
¹⁾ výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní			

Čas schnutia

(pri izbovej teplote 20 °C)

brúsiteľný	Po cca. 3-4 h
prelakovateľný	po cca. 3-4 h

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. (príliš rýchle sušenie)

Čistenie náradia

Pracovné náradie ihneď po použití čistite vodou.

Zaschnuté zvyšky farieb odstráňte s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Drevo, drevené stavebné diely

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt, vosku a drevného prachu.

Prosíme rešpektujte normu ONORM B 2230-1

Pozri aj VOB, časť C, DIN 18353, odsek 3, maliarske a natieračské práce.

Dbajte aj na BFS-technický list č. 18

Predpokladom dlhej trvácnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie princípov konštručnej ochrany dreva.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: 12 % +/- 2 %

Ihličnaté dreviný : 15% +/- 2%

Príprava podkladu

Pre optimálnu tranlivosť odporúčame hladké povrchy prebrúsiť v smere vlákien zrnitosťou 80, dôkladne očistiť a vystúpené extraktívne látky ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

Dreviný bohaté na živicu a exotické dreviný s obsahom extraktívnych látok predlžujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001.

Miesta napadnuté riasami, machom a plesňami ošetriť s ADLER Fungisan 96349.

Prosíme, rešpektujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie resp. medzivrstva**

Na ochranu pred zamodraním, plesňami a napadnutím hmyzom impregnovať 1x s Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff (platí pre dreviný v triede trvanlivosti 3-5 podľa EN 350-2)

1-2x ADLER Acryl-Holzgrund 41001

Medzisušenie cca 3-4 hod.

Plný izolačný účinok sa prejaví po schnutí cez noc

Vrchné lakovanie

1-2x ADLER Glanzacryl 40701

alebo

1-2x ADLER Seidenacryl 40751

alebo

1x Pullex Aqua-Color W10 Weiss (biely) 53331

Prosíme, rešpektujte technické listy príslušných produktov.


POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Farebné odtiene Biely (Weiss)

Ďalšie produkty ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Fungisan 96349
ADLER Seidenacryl 40751
ADLER Glanzacryl 40701
ADLER Nitroverdünnung 80001
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320
Pullex Aqua-Color W10 Weiß 53331

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie


Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Obsah VOC EU-medzná hodnota pre ADLER Acryl-Holzgrund (Kat. A/g): 30 g/l (2010).
ADLER Acryl- Holzgrund obsahuje maximalne 30 g/l VOC.

Kód produktu pre farby a laky

M-GP01

Technicko-bezpečnostné údaje


Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosolu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).

Dbajte prosím o príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu môžete obdržať na www.adler-lacke.com.
