

ADLER Acryl-Klarlack

3004050252 ff

Číry lak na vodnej báze aj ako základový lak pre domácich majstrov a remeselné využitie.

POPIS PRODUKTU

Popis


Bezfarebný lak, s ľahkým spracovaním, na báze vody, voliteľne lesklý, alebo matný základný a vrchný všestranný lak do interiéru a exteriéru. Univerzálna aplikácia na rôzne podklady. Produkt je bez zápachu a šetrný k životnému prostrediu, má dobrú stohovateľnosť a nezožltne. Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom a trvalá elasticita.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2** Odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+

Oblasti použitia



- Transparentný ochranný lak do interiéru a exteriéru na rozmerovo stabilné drevené prvky, hliník, zinok, tvrdené PVC a nosné staré nátery.
- Nepoužívať priamo na železo a oceľ.
- Určený na lakovanie detských hračiek.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Používať tesniace profily a krycie pásy vhodné na laky na báze vody.
- Pri aplikácii natieraním sa odporúča použiť akrylový štetec. Valčekovať pomocou valčeka s krátkym vlasom.

Spôsob nanášania

Spôsob nanášania	natieranie	valčekovanie
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	cca 8 – 10	

Produkt je pripravený na natieranie.

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný	po cca 6 hod.
----------------	---------------

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu predĺžiť schnutie.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou.

Zaschnuté zvyšky farieb odporúčame odstrániť s ADLER Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Nie nosné staré nátery treba do základu odstrániť.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 % +/- 2 %

Ihličnaté dreviny: 15 % +/- 2 %

Príprava podkladu**Drevo a drevené materiály**

Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky, ako napr. živicu a živičníky odstrániť.

Brúsenie zrnitosťou P120 – P150

Železo a oceľ

Zbaviť hrdze až na čistý kov.

Mastné alebo olejové znečistenie odstrániť s ADLER Entfetter 80394

Zinok, hliník a iné neželezné kovy

Prebrúsiť do matného vzhľadu brúsnym rúnom s použitím ADLER Entfetter 80394.

Tvrdené PVC a plasty povrchovo upraviteľné

Prebrúsiť do matného vzhľadu brúsnym rúnom s použitím ADLER Entfetter 80394.

Staré nátery

Prebrúsiť zrnitosťou P120 a očistiť. Nie nosné staré nátery odstrániť.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Impregnácia

Na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami a drevokazným hmyzom 1x natrieť s Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (platí pre drevinu triedy trvanlivosti podľa EN 350-2, 3 – 5).

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Základovanie

Drevo a drevené prvky v interiéri

Transparentné

1x ADLER Acryl-Klarlack 3004050252 ff

Pigmentované

1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021

Drevo a drevené prvky v interiéri

1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021

Železo a oceľ

1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021

Nerezová oceľ

Nerezovú oceľ dôkladne obrúsiť do matu a do 60 minút základovať s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 ff

Hliník a iné neželezné kovy

Eloxovaný hliník

Eloxovaný hliník dôkladne obrúsiť do matu a v priebehu 60 min. základovať s ADLER 2K-Epoxigrund 68304 ff.

Tvrdené PVC a plasty schopné niesť povrchovú úpravu

1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021

Kvôli veľkému množstvu druhov plastov sa odporúča skúška príľnavosti.

Staré nátery

Na nosných intaktných starých náteroch je potrebné vykonať skúšku znášateľnosti. Na kolabujúcich miestach a nie intaktných plochách vopred pripraviť podklad pre lakovanie. Skladba povrchovej úpravy ako pri nových náteroch.

Prášková povrchová úprava

Pri práškovej povrchovej úprave my odporúčame základovanie s ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304. Vyhotoviť skúšobnú vzorku a vykonať skúšku príľnavosti. Pozri technický list BFS č. 24.

Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou P240.

Brúsny prach odstrániť.



Medzivrstva

Pigmentovaná povrchová úprava v interiéri a exteriéri

1x ADLER 5in1 Buntlack 4132001021

Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.

Vrchné lakovanie**Transparentné**

1 – 2x ADLER Acryl-Klarlack 3004 ff

Pigmentované

1 – 2x ADLER Acryl-Klarlack 3004 ff

Prosíme dbajte na technické listy príslušných produktov.

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA**Starostlivosť**

Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a zvolený farebný odtieň; pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť, odporúčame ju vykonávať raz ročne.

V prípade potreby ešte intaktné plochy zbaviť prachu a špiny a natrieť 1 – 2x s ADLER Acryl-Klarlack 3004 ff.

Pri renovácii vonkajšej strany rozmerovo stabilných drevených prvkov (okná a predné dvere) sa musí vnútorná vrstva skontrolovať a v prípade potreby tiež natrieť rovnakým systémom.

Prosím dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – Údržba a renovácia**“

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

125 ml; 375 ml; 750 ml

Farebné odtiene/stupne lesku

Farblos Glänzend
(transparentný, lesklý) 3004050252


Farblos Matt
(transparentný matný) 3004050253

Ďalšie produkty

Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (drevo v exteriéri)
ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 (eloxovaný hliník a nerezová oceľ)
ADLER Abbeizer-Express 8313000300
ADLER Entfetter 80394

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC EÚ-medzná hodnota pre ADLER Acryl-Klarlack glänzend (Kat. A/d): 130 g/l (2010). ADLER Acryl-Klarlack glänzend obsahuje max. 40 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Bližšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.