

## ADLER Acryl-Spritzlack E-Statik

43488 ff



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer, schnelltrocknender Decklack auf Basis einer speziellen Acryldispersion. Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität, sehr gute Blockfestigkeit, vergilbungsfrei und biozidfrei. Besonders umweltschonend durch niedrigen Gehalt an organischen Lösungsmitteln.

### Besondere Eigenschaften

Gutes Standvermögen auf senkrechten Flächen; trotzdem sehr guter Verlauf.  
Niedrige Zahl an Mikroblasen beim Airless-Spritzauftrag durch hochaktive Entschäumer / Entlüfter.

### Anwendungsgebiete

Fenster und Türen

### Auftragsart

Spritzen (Airless, Airmix) über E-Statik-Anlagen; mit Zusatz von 0.5 – 1,0% Verdickerlösung 90195 auch manuelles Spritzen Airless, Airmix) möglich, beim Aufrühren Lufteintrag vermeiden

### Grundierung

1 x Aquawood TIG Spezial Weiß 51056  
Trockenzeit ca. 4 Stunden

### Zwischenanstrich

Je nach verwendeter Holzart entweder mit Aquawood-Intermedio 53663 oder mit ADLER Acryl-Spritzfüller E-Statik 41010 – vgl. Anlage 3 der „**Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen**“:

Holzarten / Lasur- bzw. Lackaufbau

1 x Aquawood Intermedio 53663 tauchen oder fluten,  
2 Stunden Trocknung

Zwischenschliff Körnung 220 – 240

oder:

1 x ADLER Acryl-Spritzfüller E-Statik 41010

Nassschichtstärke 150–200 µm

Nach ca. 4 Stunden – falls notwendig – mit Körnung 280 schleifen.

### Deckanstrich

1 x ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff – Nassschichtstärken:

Variante Intermedio: 250 - 300 µm

Variante Spritzfüller: 150 - 200 µm.

### Gesamtrockenfilmdicke

Mindestens 100 µm; wird mit beiden Varianten erreicht.

Zu hohe Trockenfilmdicken ab ca. 120 µm verringern die Diffusionsfähigkeit und sollten deshalb vermieden werden.

<b>Verdünnung</b>	Wasser; Produkt für Airless-Auftrag eingestellt.
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
<b>Trockenzeit</b> (20 °C, 150 µm Nassfilm)	Staubtrocken ca. 30 min Klebfrei ca. 3 Stunden Durchgetrocknet ca. 12 Stunden
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer 95125 entfernen.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	Ca. 600 g/m <sup>2</sup> bzw. 180 - 240 g/lfm Fensterprofil Stock plus Flügel, inkl. Spritzverlust. Bei Arbeitsweise mit ADLER Acryl-Spritzfüller E-Statik 41010 ungefähr die Hälfte.
<b>Gebindegrößen</b>	90 kg und 120-kg-Polyfass, 600-kg-Polycontainer
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.
<b>Farbton</b>	RAL-Farbtöne, Sonderfarbtöne über das ADLERMixFarbmischsystem,
<b>Besondere Hinweise</b>	Bitte „ <b>Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen</b> “ samt Normen sowie Richtlinien für den Fensterbau beachten!
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!