

Aduro Pigmocolor 4in1 G10

2241

Laque pigmentée de haute qualité à base de solvants, applicable directement sur panneaux MDF, pour l'ameublement et l'aménagement intérieur, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Laque pigmentée polyuréthane bi-composant à séchage rapide pour surfaces de meubles. Très bon pouvoir de remplissage, bonne aptitude au ponçage, excellente résistance chimique et mécanique, très bonne résistance au test de l'anneau et bonne stabilité sur surfaces verticales ; applicable directement sur panneaux MDF (tenir compte des informations « Panneaux MDF » ci-dessous !).

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 1605-12 (surfaces de meubles)**
Résistance contre les influences chimiques : 1-B1
Comportement face à l'abrasion : 2-D (≥ 50 U)
Comportement face à une charge de rayure : 4-D ($\geq 1,0$ N)
Inflammabilité : 5-B (surfaces de meubles difficilement inflammables)
- **Norme DIN 68861 (surfaces de meubles)**
Partie 1 : Comportement sous contrainte chimique : 1 B
Partie 2 : Comportement à la sollicitation par l'abrasion : 2 D (> 50 jusqu'à ≤ 150 U)
Partie 4 : Comportement face à une charge de rayure : 4 D ($> 1,0$ jusqu'à $\leq 1,5$ N)
- **EN 13501-1 (comportement au feu)**
Confirmé par un certificat d'examen externe.
en combinaison avec des panneaux de particules difficilement inflammables du bois – également plaqués: B-s1, d0
- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.
- **Norme DIN 53160-1 et DIN 53160-2**
Résistance à la sueur et à la salive
- **ÖNORM EN 71-3**
Sécurité des jouets ; migration de certains éléments (absence de métaux lourds)
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour le vernissage de structures de laques pigmentaires de haute qualité dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, y compris les cuisines et les sanitaires : domaine d'utilisation II - IV selon la norme ÖNORM A 1610-12.

Pour le vernissage rationnel de panneaux MDF selon le procédé « couche sur couche » : avec 2 à 3 applications de Aduro Pigmacolor 4in1 G10 (2241), il est possible d'obtenir des surfaces garnissantes sur des panneaux MDF avec une très bonne résistance selon le test d'abrasion effectué avec les anneaux. Aduro Pigmacolor 4in1 G10 remplit les fonctions d'isolant, de matériau de remplissage, de laque colorée et de vernis de pulvérisation.

Pour les surfaces soumises à de fortes sollicitations (comme les tables ou les chaises), nous recommandons systématiquement un vernissage de finition avec Aduro Pigmotop (2514) ou Aduro Legnopur (2513), garantissant une excellente résistance mécanique et une parfaite résistance aux marques d'anneaux.


APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Pour obtenir un autre degré de brillance (supérieur à G50), il est possible, après un temps de séchage (à température ambiante) de 3 heures minimum et de 8 heures maximum, d'appliquer sans ponçage intermédiaire un vernis de pulvérisation approprié (par exemple Aduro Pigmotop G70 (2514000170), Aduro Legnopur G70 (2513000170) ou Aduro Legnopur G90 (2513000190)).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 131 – Directives de travail pour les vernis pour meubles PUR**.

Rapport de mélange



8419 10% 8418 10%


10 partie(s) en poids ou en volume d'Aduro Pigmacolor 4in1 G10 (2241)
1 partie(s) en poids ou en volume d'PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Si un **séchage rapide** est nécessaire, il est possible de travailler avec le durcisseur / le rapport de mélange suivant au lieu de PUR-Hardener 8419 (8419000210) :

10 partie(s) en poids ou en volume de Aduro Pigmacolor 4in1 G10 (2241)
1 partie(s) en poids ou en volume de PUR-Hardener 8418 (8418000210)

Aduro Pigmacolor 4in1 G10 (2241) ne peut être utilisé qu'avec du durcisseur et dans le rapport de mélange indiqué. Des écarts engendrent des défauts de film et d'adhérence.

Durée de vie en pot



8419 8418

Avec PUR-Hardener 8419 (8419000210) : 8 heure(s)

Avec PUR-Hardener 8418 (8418000210) : 5 heure(s)

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.

Il n'est pas possible d'augmenter la durée de vie en pot en mélangeant le matériel avec du produit fraîchement endurci !

Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être utilisée pendant la durée de vie en pot.

Technique d'application



15-20%

20-25%

	Airless	Airless air assisté (Airmix®, Aircoat, etc.)	Pistolet à godet
Buse de pulvérisation Ø (mm)		0,28 - 0,33	1,8 - 2,0
Pression de pulvérisation (bar)		100 - 120	2 - 3
Air de pulvérisation (bar)	-	1 - 2	-

Diluant	DD-Verdünner 8519 oder PUR-Verdünner 8529	
Ajout de diluant (%)	15 - 20	20 - 25
Viscosité Godet de 4 mm (s)	23 - 25	18 - 20
Quantité d'application par couche (g/m²)	120 - 200	
Quantité d'application totale (g/m²)	max. 750	

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Ponçable et recouvrable	5 heure(s)
Manipulable et empilable	16 heure(s)

Pour améliorer la stabilité du vernissage suivant, nous conseillons de respecter un temps de séchage pendant une nuit à température ambiante.

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils



8519



8501

Immédiatement après usage avec DD-Verdünner 8519 (8519) ou Waschverdünner (8501).

SUPPORT

Type de support

Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire
Panneaux MDF

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire : Ponçage de la pellicule Grain 240

Panneaux MDF : Ponçage de nettoyage/polissage grain 180-220

Sur des panneaux MDF de bonne qualité et d'une densité élevée (supérieure à 700 kg/m³ pour les panneaux de 19 mm), Aduro Pigmocolor 4in1 G10 (2241) peut être appliqué directement sans isolation préalable. Les panneaux de qualité inférieure doivent être pré-isolés avant la première couche de fond (par ex. avec Aduro Isoliergrund (2502) ou Aduro Legnopur (2513)).

Pour les applications dans le domaine sanitaire, nous recommandons généralement l'utilisation de panneaux MDF résistants à l'humidité de type V100 avec isolation préalable. L'utilisation pour les surfaces horizontales, souvent exposées à l'eau comme les meubles sous vasques est déconseillée.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt

1 – 3 x Aduro Pigmocolor 4in1 G10 (2241) selon le support et le pouvoir de remplissage souhaité

Ponçage intermédiaire

Grain 280 – 320

Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une bonne adhérence intercouche.

Éviter le ponçage en boucle !

Vernis de finition 1 x Aduro Pigmocolor 4in1 G10 (2241)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien Nettoyage avec Clean-Möbelreiniger (7202) et entretien avec Clean-Möbelpflege Plus (7222).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement Teintes : 1 kg, 4 kg, 20 kg
Vernis de base : 1 kg, 3 kg, 10 kg
Autres conditionnements sur demande.

Teintes / Degrés de brillance



Teinte(s) standard :
W10 Weiß, tönbar (2241000010)
RAL9010 Reinweiß (2241009010)
RAL9016 Verkehrsweiß (2241009016)

Base(s) à teinter :
Aduro Pigmocolor 4in1 G10 W10 Weiß, tönbar (2241000010)
Aduro Pigmocolor 4in1 G10 Basis W20 (2241000020)
Aduro Pigmocolor 4in1 G10 Basis W30 (2241000030)

D'autres teintes sont miscibles à l'aide du **système de mélange de peinture ADLER PUR-Mix**.

Veillez respecter nos directives de travail **ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines à dosage ADLER-Mix, PUR-Mix et Color4You**.

Le produit est disponible dans les degrés de brillance suivants :

Aduro Pigmocolor 4in1 G10 (2241)
Aduro Pigmocolor 4in1 G30 (2243)
Aduro Pigmocolor 4in1 G50 (2245)

Produits complémentaires

Aduro Legnopur (2513)
Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
DD-Verdünner 8519 (8519)
Aduro Pigmotop (2514)
PUR-Hardener 8418 (8418)
PUR-Hardener 8419 (8419)
PUR-Verdünner 8529 (8529)
Waschverdünner 8501 (8501)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Viscosité à la livraison : 55 – 65 secondes selon la norme DIN 53211 (4 mm-Godet, 20 °C)

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.
