

Aduro Softmatt

2633 000105

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový matný lak na **nábytok a interiér pre priemysel a remeslo.**

POPIS PRODUKTU

Popis

Priehľadný dvojzložkový polyuretánový matný lak na báze rozpúšťadiel s veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou pre hlboko matné povrchy; vynikajúca odolnosť voči poškrabaniu a príjemná haptika. Výrobok je odolný voči svetlu a obsahuje zložky, ktoré chránia drevený povrch a prípadne použité moridlá pred predčasným žltnutím alebo vyblednutím. Produkt je pripravený bez prídavku aromatických rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **ÖNORM A 1605-12** (povrchy nábytku)
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrabávaním: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **DIN 68861** (povrchy nábytku)
Časť 1: Správanie pri chemickom namáhaní: 1 B
Časť 2: Správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (> 50 do 150 U)
Časť 4: Správanie sa pri namáhaní poškrabávaním: 4 D ($> 1,0$ do $\leq 1,5$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom:
ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2** Odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71 časť 3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+



Oblasti použitia



- Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Na výrobu hlboko matných a veľmi odolných povrchov proti poškrabaniu v celom interiéri.
- Použiteľný ako vrchný lak na vhodnom základe.
- Použiteľný ako vrchný lak na pigmentované laky ako ADLER Pigmpur 24005 ff.

02-19 ZKL 2633

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúceho/používateľa podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

- Na dyhovaných doskách a masívnom dreve môže byť Aduro Softmatt použitý aj spôsobom lak-na-lak.
- Vhodný na lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka.
- Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.
- Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Prosím, rešpektujte naše „**Smernice pre PUR-laky**“.

Pomer miešania



3 hmot. diely Aduro Softmatt 2633 000105
1 hmot. diel ADLER Pur-Härter 82017 (tužidlo)

Aduro Softmatt 2633 smie byť použitý výlučne s tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Nedodržanie tohto pokynu vedie k chybám filmu a priľnavosti.



Doba spracovateľnosti



8 hod.

Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.
Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Postup nanášania



Spôsob nanášania	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Striekací tlak (bar)	100 – 120	100 – 120	2 – 3
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 – 2	-
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Verdünnung 80029		
Prídavok riedidla v %	-	-	cca 10
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20 °C	21	21	cca 18
Množstvo na nanášanie (g/m ²)	cca 80 - 120 na jednu vrstvu; celkové množstvo na nanášanie max. 150		

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

**16h**

Brúsiteľnosť lak-na-lak	po preschnutí cez noc
Manipulácia a stohovanie	po preschnutí cez noc
Extrémna tvrdosť povrchu a odolnosť voči poškrabaniu	po cca 3 dňoch

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Čistenie náradia

ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Verdünnung 80077

PODKLAD**Druhy podkladu**

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované (opracované) drevo, drevotrieska, drevovláknité výrobky)

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. Je potrebné vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad.

Príprava podkladu

Listnaté drevy: Brúsenie zrnom 150 - 180

Ihličnaté drevy: Brúsenie zrnom 120 - 150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základný náter**

Bezfarebnými rozpúšťadlovými lakmi ako ADLER Legnopur 26211 ff oder ADLER Ventopur NG 26391 ff, resp. pigmentovanými rozpúšťadlovými lakmi ako ADLER Pigmpur 24005 ff.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Medzibrúsenie

Základovaný povrch prebrúsiť zrnom 240 - 320. Vyhnúť sa nadmernému prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Vrchné lakovanie

1x Aduro Softmatt 2633 000105

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Čistenie s ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Ošetrovanie s ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

3 kg, 18 kg;

Farebné odtiene/Stupne lesku

Hlboký mat

2633 000105

Súvisiace produkty

ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER Ventopur NG 26391 ff
 ADLER PUR-Härter 82017
 ADLER DD-Verdünnung 80019
 ADLER PUR-Verdünnung 80029
 ADLER Waschverdünnung 80077
 ADLER Clean Möbelreiniger 96490
 ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222 000210

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vyššími teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Viskozita pri dodaní cca 30 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C)

Vizkozita zmesi cca 21 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Bližšie informácie k téme bezpečnosti pri transporte, ku skladovaniu a zaobchádzaniu a taktiež aj k likvidácii nájdete v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zásadne je potrebné zamedziť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto sa dá zabezpečiť len odborným použitím vhodnej ochrannej dýchacej masky (Kombinovaný filter A2/P2 - EN 141/EN 143).