

## ADLER Alkyd-Grund Weiß

## 54063

**Základ a medzivrstva na báze rozpúšťadiel , vynikajúci izolačný účinok na dreve, pre domácich majstrov a remeslo**

### POPIS PRODUKTU


#### Všeobecné

Biely základ a medzivrstva na báze špeciálnych systetických živíc s ochranným účinkom voči korózii. Produkt je formulovaný bez prídavku účinných biocídnych látok na ochranu pred zamodraním a drevokazným hubám.

#### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Vynikajúci izolačný účinok sfarbujujúcich extraktívnych látok dreva a suchých fľakov od vody
- Aj na izolovanie malých fľakov od nikotínu v interiéri
- Veľmi dobrá brúsiteľnosť
- Vysoká elasticita a plnivosť
- Vynikajúce spracovanie a rozlievateľnosť

#### Oblasti použitia




- Drevo v interiéri a exteriéri
- Tvrdené PVC
- Železo a oceľ v interiéri – nepoužívať priamo na zinok a hliník (použiť ADLER Aqua-Multiprimer 41095 ff, ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 alebo ADLER Unigrund 54065 ff )

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.


### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



**Striekanie je dovolené iba v kabínach, ktoré spĺňajú smernicu VOC.**

- Produkt pred miešaním premiešať.
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako + 5 °C a/alebo vzdušnej vlhkosti > 80 %.

**Spôsob nanášania**

Spôsob aplikácie	Natieranie	Valčekovanie	Nádobková pištoľ
Tryska (Ø mm)	-	-	1,8 - 2
Striekací tlak (bar)	-	-	2 – 2,5
Riedenie	-	-	KH-Spritz-Verdünnung 80367
Prídavok riedidla %	-	-	20
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l)	8 - 10		ca. 8

- Produkt je pripravený na spracovanie**

Forma, povaha a druh podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

**Čas schnutia**

(pri 20 °C )



Prach sa nelepí (ISO 1517)	cca. 2 h
Nelepivý	4 h
prelakovateľný	po ca. 6 h
Brúsiteľný	po ca. 18 h

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdení vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia výrazne predĺžiť.

Aby sa dosiahlo dobré preschnutie, je bezpodmienečne nutné dodržať množstvá nánosu. Prí veľké vrstvy vedú k výraznému predĺženiu doby sušenia!

**Čistenie náradia**

S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

**PODKLAD****Druhy podkladu**

Drevo a drevené materiály ako aj nosné povrchové úpravy dreva, plasty; železo a oceľ v interiéri

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, bez deliacich substancií (vosk, tuk) ako aj otestovaný na vhodnosť a schopnosť niesť náter.

Prosíme dbajte na normu ÖNORM B2230 časť 1.

Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; maliarske a lakovačské práce.

Prosíme dbajte na technický list BFS-č. 18.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Nie nosné nátery dôkladne odstrániť.

**Vlhkosť dreva**

**Listnaté drevisy:** 12 % +/- 2 %

**Ihličnaté drevisy:** 15 % +/- 2 %

**Príprava podkladu****Drevo, drevené materiály, interiér**

Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky ako napr. živice a živičníky odstrániť.

Prebrúsiť zrnitosťou 120 – 150.

Dreviny bohaté na živicu a exotické dreviny obsahujúce zložky predlžujúce schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001

**Železo a oceľ, interiér**

Očistiť až na čistý kov, oleje a zvyšky masťnôt odstrániť s ADLER Entfetter 80394.

**Tvrdené PVC a plasty schopné náteru**

Pomocou brúsneho rúna a ADLER Entfetter 80394 obrúsiť do matu.

**Staré nátery**

Prebrúsiť zrnitosťou 240. Nie nosné staré nátery odstrániť.

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Impregnácia**

Drevo a drevené materiály v exteriéri na ochranu pred zamodraním, napadnutím hmyzom a plesňami 1x impregnovat' s Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff(platí pre dreviny v triede trvanlivosti 3-5 podľa EN 350-2)

**Základovanie**

1 - 2 x ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063

**Medzibrúsenie**

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240. Brúsny prach odstrániť.

Pri brúsení použite prachový filter P2.

**Vrchná vrstva**

2 x ADLER Samtalkyd 52351 ff alebo ADLER Brilliantalkyd 52301 ff

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosť balenia**

375 ml; 750 ml a 2,5 l

**Farebné odtiene/stupne lesku**

W10 Weiß 54063 (biely)

**Color4You** 

Ďalšie odtiene (vzorkovnica základných odtieňov) je možné namiešať pomocou miešacieho systému **ADLER Farbmischsystem Color4You**.

**Bázové laky:**

W10 Weiß 54063 (biely)

- Pre zabezpečenie rovnomernosti odtieňa na jednej ploche použiť materiál s rovnakou šaržou.
- pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.
- Natónované produkty prosíme spracovať do 3 mesiacov

**Prídavné produkty**

ADLER Nitroverdünnung 80001  
ADLER Adlerol aromatenfrei 80301  
ADLER Entfetter 80394  
Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff  
ADLER Samtalkyd 52351 ff  
ADLER Brilliantalkyd 52301

**ĎALŠIE POKYNY****Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Otvorené balenie odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatinácii/ tvorbe kože.

**Technické údaje**

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre ADLER Alkyd-Grund Weiß (Kat. A/i): 500 g/l (2010). ADLER Alkyd-Grund Weiß obsahuje maximálne 400 g/l VOC.

**Produktový kód  
pre farby a laky**

M-LL01

**Technicko-bezpečnostné  
údaje**

Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu môžete obdržať na [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Bezpodmienečne zabrániť vdychnutiu aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).