

## ADLER Alkydharzturbo

8054000210

Rozpuszczalnikowy utwardzacz do systemów opartych na żywicach syntetycznych i olejach dla rzemiosła.

### OPIS PRODUKTU

#### Informacje ogólne

Rozpuszczalnikowy utwardzacz do lazurujących i kryjących systemów opartych na żywicach syntetycznych jak również olejach do poprawy odporności mechanicznych i chemicznych oraz schnięcia produktów w przypadku niekorzystnych klimatycznych warunków do schnięcia (temperatura, wilgotność powietrza) a także do gatunków drewna zawierających dużo rozpuszczalnych w wodzie składników drewna.

#### Zastosowania




- Składniki utwardzacza do lakierów rozpuszczalnikowych na bazie żywic syntetycznych (jak np. ADLER Express Maschienelack, ADLER Samtalkyd, ADLER Brillantalkyd, ADLER Ferro GSX)
- Składnik utwardzacza do ADLER Legno-Öl.
- Składnik utwardzacza do rozpuszczalnikowych produktów ADLER Pullex (jak np. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High-Tech, itd.).
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

### PRZERABIANIE

#### Wskazówki dotyczące przerabiania


- ADLER Alkydharzturbo 8054000210 natychmiast po dodaniu dokładnie wymieszać z komponentami lakieru.
- Lakier z dodatkiem ADLER Alkydharzturbo należy przerabiać według wytycznych podanych w karcie technicznej danego produktu.

#### Czas przydatności mieszaniny do użycia 8 godzin



Lakier z dodatkiem należy przerobić w ciągu jednego dnia roboczego.

#### Proporcje mieszania



100 cz. wag. produktu z grupy ADLER Pullex lub ADLER Legno-Öl  
5-10 cz. wag. ADLER Alkydharzturbo 805400210  
100 cz. wag. pozostałe wymienione wyżej produkty ADLER  
5-10 cz. wag. ADLER Alkydharzturbo 805400210

04-16 (zastępuje 02-16) ZKL 8054

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)  
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni polysku.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań** 250 ml, 500 ml, 1l**INNE INFORMACJE****Trwałość / Przechowywanie**

Przynajmniej 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Opakowanie zamykać natychmiast po użyciu, aby uniknąć dostania się wilgoci z powietrza.

**Dane BHP**Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Charakterystyki, których aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lacke.com**

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.