


ADLER Allwetterlack

50020 ff



20 % 80367

Termékleírás

Szintelen műgyantalakk fához bel- és külterületen. Boots-lakk-minőség.

Különleges tulajdonságok

Szagtalan; gyors száradás; nagyon jó krém- és zsírállóság.

Figyelem: Sárgás sajtát szín

Alkalmazási területek

Fához bel- és külterületen, mint pl. kertibútorok, sörkerti asztalok és kapuk.

Auch zum Ablackieren von A KH-lakkok és vízzel higítható színes lakkok átlakkozásához is a színledörzsölődés megakadályozásához.

Felhordási mód

Festés, hengerelés, felszórás

A felszórás csak olyan szórókabinokban engedélyezett, amelyek megfelelnek a VOC-irányelveknek.

Felület előkészítése

Fa: Csiszolás 120-as szemcsemérettel

A külterületi faanyagot előzőleg Pullex Imprägnier-Grund-dal impregnálni 50208 ff.

Az átfestendő megszáradt rétegeket 220-as szemcsemérettel megcsiszolni.

Fedőlakkozás

2 x ADLER Allwetterlack-kal 50020 ff fedőlakkréteget felvinni.

Higítás

ADLER Allwetterlack 50020 ff felhordásra kész, hengeres felvitel esetén max. 5 %-nyi ADLER Adlero-t 80301 hozzáadni, felszóráshoz 20 % ADLER KH-Spritzverdünnung-gal 80367 higítani.

Feldolgozási- és Tárgyhőmérséklet

Legalább + 5 °C

Száradási idő (szobahőmérséklet 20 °C)

Porszár az kb. 2 óra elteltével

Nem ragad 4 óra elteltével

Átlakkozható kb. 12 óra elteltével

A nagy rétegvastagság és/vagy az alacsony hőmérsékletek és/vagy a levegő magas nedvességtartalma meghosszabbítják a száradási időt.

Munkaeszközök

ADLER Adleröl-lel 80301 megtisztítani.

Kiadósság (rétegenként)

Kb. 10 m²/l rétegenként

Csomagolás

375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l

11-09 (01-07 helyett)

fordíts!

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevőink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti segítségére kívánunk szolgálni, betartásuk persze nem kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevő/felhasználó egyéni felelősségére dönt. Egyéb esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adattlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát fenntartjuk magunknak.

Színárnyalatok

Színtelen fénylő	50020
Színtelen matt	50023

Különleges utasítások

A színtelen bevonatokra külterületen rövidebb renoválási intervallumok jellemzőek és így emeltebb szintű ápolást igényelnek. A rongáódásokat a lehető leggyorsabban szanálni kell, hogy megakadályozzák az elszürkülést.

Biztonságtechnikai adatok

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!

Az oxidatív módon száradó termékekkel átitatott rongyok esetében fennáll az öngyulladás veszélye! Az átitatott rongyokat kiterítve hagyja megszáradni; azokat zárt fémtartályban, ill. vízben kell tárolni

A termék olyan szórókabinokban való feldolgozása, amelyeket nitrocellulóz tartalmú porral szennyeztek be, iaz öngyulladás veszélye miatt tilos!