


ADLER Antikpatina

10570 ff



Popis

Pigmentová lazura na alkoholové bázi k dosažení různých efektů stárnutí.

Pro základování jsou vhodné jak laky na organické bázi (např. ADLER Tiropur 25401 a dále, ADLER Legnopur 26211 a dále), tak i na vodní bázi (např. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 a dále, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 a dále).

Všechny barevné odstíny lze navzájem míchat a podle potřeby zesvětlit pomocí **ADLER Antikpatina Farblos 10580**.

Oblasti použití

K dosažení starobylého charakteru při provádění nového nátěru na nábytku a částech interiéru.

Zpracování

- **Namoření podkladu v požadovaném základním odstínu**
U dřev jehličnatých stromů doporučujeme použití ADLER Aqua-Positiv 13001 a dále nebo ADLER Aqua-Alpin 11451 a dále, u dřev listnatých stromů mořidla jako ADLER Aqua-Classic 13301 a dále nebo ADLER Aqua-Neoantik 14471 a dále; u uvedených typů mořidel mohou být použity jak vodové laky, tak laky na bázi rozpouštědel.
- **Základování namořených a uschlých ploch**
Namořené plochy musí být dostatečně vyschlé a musí se podle savosti podkladu popř. podle požadovaného efektu základovat 1 – 2 x s mezivýbrusem. Je nutno respektovat údaje o možném ředění, které jsou uvedeny v technických listech.

Následný mezivýbrus doporučujeme provést nejdříve po době schnutí v trvání cca 6 hodin při pokojové teplotě, nejlépe přes noc, zrnitostí 280; následně se plochy přebrousí brusným rounem (např. Scotch Brite od firmy 3 M).

Pokud jsou zvoleny kratší doby schnutí, pak lze výrobek ADLER Antikpatina 10570 a dále hůře odebírat z ploch.

U kartáčovaných ploch se mezivýbrus provádí brusným rounem.
- **Vytvoření efektu starobylosti**
ADLER Antikpatina 10570 a dále se musí před použitím dobře protřepat nebo zamíchat; přitom se patina stává řídkou a připravenou k použití. Mořidla lze navzájem míchat a zesvětlit pomocí ADLER Antikpatina farblos 10580.

06-09 (nahrazuje 02-06)

prosím obraťte

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Tel.: 0043/5242/6922-350, Fax: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost. Kromě toho platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti

ADLER Antikpatina se nanáší stejnoměrně a ne příliš sytě stříkáním (**stříkání klasickou pistolí: velikost trysky 1,5-1,8 mm, tlak 1,5 bar**) na plochy, které byly krátce předtím broušeny. Po době schnutí v trvání cca 20 minut při pokojové teplotě se patina odebere na vystouplých místech brusným papírem (zrnitost 280); podle potřeby může být plocha dodatečně lehce opracována brusným rounem. Tímto pracovním postupem zůstane patina v prohlubních a rozích profilovaných dílů, a propůjčí jim tak požadovaný starobylý vzhled.

Je nutno zabránit tomu, aby se nanášelo příliš vysoké množství výrobku ADLER Antikpatina 10570 a dále. Pokud tato skutečnost nebude respektována, může mít vrchní lak na těchto místech sníženou přilnavost.

- **Lakování ploch vrchním lakem**

Závěrečné lakování vrchním lakem se provádí s normálním množstvím (viz technický list použitého laku); nesmí se nanášet příliš tenká vrstva.

Pro dobré přilnutí mezi jednotlivými vrstvami je důležité, aby byl mezivýbrus, následné nanesení a odebrání výrobku ADLER Antikpatina 10570 a dále i nanesení vrchního laku provedeno během 8 hodin. Delší doby čekání přilnavost snižují.

Respektujte, prosím, příslušný **bezpečnostní list**.

Charakteristika

Zesvětlení/Ředění	ADLER Antikpatina Farblos 10580
Čištění pracovních nástrojů	Acetonem nebo ADLER Nitro-Verdünnung 80001

Velikost balení

750 ml, 5 l

Skladovatelnost

1 rok v originálně uzavřených plechovkách.

Barevné odstíny

Creme (krémový)	10571
Beige (béžový)	10572
Grau (šedivý)	10573
Dunkelbraun (tmavě hnědý)	10574
Rotbraun (červeno-hnědý)	10576