

ADLER Aqua-Classic

1333

Moridlo na báze vody pre listnaté dreveniny nezvýrazňujúce póry pri morení, pre priemysel a remeslo

POPIS PRODUKTU

Popis


Moridlo na báze vody pre listnaté dreveniny s vysokou svetlostálosťou vďaka špeciálnym farbivám pre dosiahnutie nezvýraznených pórov pri morení. ADLER Aqua-Classic je špeciálne vhodný na prelakovanie vodouriediteľnými lakmi. Lakovanie rozpúšťadlovými lakmi je taktiež možné.

Zvláštne vlastnosti Skúšky



- Francúzska vyhláška **DEVL1104875A** o značení produktov na stavebnú povrchovú úpravu na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Na lakovanie ťažko namáhaných plôch pri výrobe nábytku a interiéru, ako napr. kuchynské a kúpeľňové vybavenie, dosky stola: rozsah použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12
- Na morenie jemno- a hrubopórovitých listnatých drevenín pri výrobe nábytku, ak cieľom po morení nie je zvýraznenie pórov
- Použitie v kombinácii s určeným vrchným lakom

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať
- Teplota moridla, objektu a miestnosti minimálne + 15 °C
- Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievať späť do nádoby s originálnym moridlom
- Pre nános moridla sú vhodné aj zariadenia Airmix alebo Airless-nízkotlakové zariadenia. Nános moridla štetcom alebo špongiou na plochy malých rozmerov je taktiež možný.
- Dreveniny s malou savosťou vyžadujú menší nános ako dreveniny vyznačujúce sa silnou savosťou.
- Pri hrubopórovitých listnatých dreveninách ako napr. jaseň alebo dub sa môže dosiahnuť obraz morenia so zvýraznenými pórmí, ak sa moridlo krátko po nánose stiahne najprv naprieč a následne pozdĺž vlákien.
- Aby sa dosiahol **veľmi rovnomerný obraz morenia**, obzvlášť pri javore a buku - môže sa pridať max. **do 10% ADLER Aqua-Beizzusatz 89344**. Pridaním väčšieho množstva ako 10% môže dôjsť k poruchám prílnavosti.


04-16 (nahrádza 02-14) ZKL 1333

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetci

- Rôzne druhy drevín, ako napr. **dub, smrekovec**, atď obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa prelakovaním vodou riediteľnými lakmi aktivujú. Aby sa zabránilo zafarbeniu alebo fľakom, odporúčame pri lakovaní drevín s obsahom **extraktívnych látok** predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291
- Rešpektujte prosím naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“
- Rešpektujte prosím aj technické listy príslušných produktov.

Technika nanášania



Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	2,0 – 2,5
Výdatnosť na nános(/m²/l) ¹⁾	cca 8
¹⁾ Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní	

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	po cca 5 hod.
Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	po cca 12 hod.

Uvedené hodnoty sú orientačné. Doba schnutia závisí od dreveniny, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie)

Čistenie pracovného náradia



Ihneď po použití vodou alebo s ADLER Aqua-Cleaner 80080

PODKLAD

Druh podkladu

Jemno- a hrubopórovité listnaté dreveniny
Zvlášť odporúčené: buk, javor, očkový javor, jelša, čerešňa, orech, dub, jaseň

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masntôt, vosku a dreveného prachu.

Príprava podkladu

Zrnitosťou 150-180.

Je vhodné vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnyim papierom zrnitosti 180-220. Pri masívnom dube je tento pracovný postup bezpodmienečne nutný.

ÚPRAVA POVRCHU

Nános moridla

2 x rovnomerne a nepatrným prebytkom pozdĺž vlákien tak, aby sa plochy javili ako ľahko mokré

Následná úprava

ADLER Aqua – Classic 1333 je prelakovateľný tak vodouriediteľnými ako aj rozpúšťadlovými lakmi. Na prelakovanie svetlých odtieňov moridiel zásadne odporúčame použitie svetlostálych lakov ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff alebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne nažltlý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

1l, 5l

Farebné odtiene



Farblos bezfarebný	1333 40010	Nussbaum hell Orech svetlý	1333 40018
Bambus	1333 40011	Cherry	1333 40019
Vanille	1333 40012	Antik	1333 40020
Curry	1333 40013	Pfeffer korenie	1333 40021
Safran	1333 40014	Nussbaum dunkel Orech tmavý	1333 40022
Lichtbraun svetlohnedá	1333 40015	Kakao	1333 40023
Thymian	1333 40016	Wenge	1333 40024
Bernstein	1333 40017	Espresso	1333 40025

- Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade potreby riediteľné s bezfarebným ADLER Aqua-Classic Farblos 1333 40010.
- Pri silnom zriedení môže vlastným sfarbením dreva a prirodzeným žltnutím časom dôjsť k viditeľnej zmene odtieňa.
- Pri miešaní moridla kovom sa mení jeho farebný odtieň.
- **Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.**

Prídavné produkty

ADLER Aqua-Beizzusatz 89344
ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30461 ff

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch

V chlade, ale bez mrazu

Bezpečnostné údaje



Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**

Produkt je určený len pre priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)
