

ADLER Aqua-Colora

1326

Polotransparentní pigmentované mořidlo na bázi vody pro **průmyslové i řemeslné použití**.

POPIS PRODUKTU

Obecné informace


Polotransparentní pigmentované mořidlo na bázi vody s velmi dobrou světlostálostí. Díky příměsi speciálních pojiv jsou pigmenty velmi dobře fixovány na povrchu dřeva, a proto je možné mořidlo přelakovat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky na dřevo.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- Francouzské nařízení DEVL1104875A o označení stavebních produktů na emise těkavých látek: A+

Oblasti použití



- Na moření listnatých i jehličnatých dřevin, je-li vyžadován rovnoměrný polotransparentní mořený vzhled dřeva.
- ADLER Aqua-Colora 1326 i se hodí k moření jemně pórovitých dřevin jako je javor a buk.
- Na masivní dřevo, jako např. stojící nábytek, profilované díly/lišty

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím a během zpracování dobře promíchejte!
- Teplota mořidla, objektu a místnosti musí být minimálně +15°C
- K nanesení mořidla jsou vhodné nízkotlaké přístroje Airmix nebo Airless. Nedoporučujeme nanesení štětcem ani houbou.
- Mořidlo ze stříkácí pistole nebo znečištěné dřevěným prachem není možné vylít zpět do nádoby s originálním mořidlem
- U dřevin s menší savostí je nutné mořidlo nanášet v tenčí vrstvě na rozdíl od dřevin s vyšší savostí.
- Některé typy dřevin, jako např. **dub, modřín** obsahují ve vodě rozpustné extraktivní látky, které mohou být aktivovány přelakováním nábytkovými laky na bázi vody. Aby nedošlo ke změně zabarvení, doporučujeme u dřevin **s vysokým podílem extraktivních látek** předzákladování pomocí produktu ADLER PUR-Primer 25291.
- Ve styku kapalného mořidla s kovy dochází ke změně barevného odstínu.


02-14 (nahrazuje Aqua-Colora 11801 z 02-13) ZKL 1326

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, Mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblastí použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikostí obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Dodržujte naše „**Pracovní směrnice pro moření dřeva**“.
- Respektujte příslušné technické listy k daným produktům.

Technika nanášení



Způsob nanášení	Nízkotl. stříkání
Tryska (ø mm)	1,5 - 1,8
Tlak při stříkání (bar)	2,0 - 2,5
Nanášené množství (g/m ²)	40 - 60
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	6 - 8
¹⁾ Vydatnost včetně přidání ředidla a prostřiku	

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkost dřeva mají vliv na spotřebu/vydatnost. Přesnou spotřebu zjistíte na základě zkušebního nátěru.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlh. vzduchu)



Přelakování laky na vodní bázi	po cca 5 h
Přelakování rozpouštědlovými laky	po cca 12 h

Uvedené hodnoty jsou orientační. Schnutí závisí na druhu dřeviny, síle vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zabraňte přímému slunečnímu záření (příliš rychlé schnutí).

Čistění pracovních nástrojů



Hned po použití očistit vodou nebo pomocí produktu ADLER Aqua-Cleaner 80080.

PODKLAD

Druh podkladu

Jemně i hrubě pórovité listnaté dřeviny; jehličnaté dřeviny

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, homogenní, bez mastnoty, vosku a dřevěného prachu.

Příprava podkladu

Broušení	Listnaté dřeviny:	zrností 150 - 180
	Jehličnaté dřeviny:	zrností 120 - 150

Doporučuje se namočení obroušeného dřeva a po vyschnutí hladký výbrus zrností 180 - 220; u masivního dubu je tento pracovní krok nezbytný.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nanesení mořidla

S mírným přebytkem nanést rovnoměrně mokré na mokré podélně ve směru vláken dřeva, aby plochy byly mírně zvlhčené;

Výsledný barevný odstín je závislý na vlastním zabarvení dřeviny a množství naneseného mořidla.

Následná povrchová úprava

ADLER Aqua-Colora 1326 je možné přelakovat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky na nábytek. Na přelakování světle namořených barevných odstínů doporučujeme použít světlostálé laky na nábytek jako např. ADLER Legnopur 26211 ff nebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff. Při použití laků na nábytek nesvětlostálých laků je nutné počítat s nepatrným zežloutnutím výsledného barevného odstínu; stárnutím se tento efekt zesiluje.

U bíle namořených ploch doporučujeme dodatečnou egalizaci přelakováním lakem ADLER Legnopur 26211 ff, přibarveného 0,3 - max. 1,0 % ADLER Pigmpur Weiß 24005; Zabraňte překrytí při stříkání!

Respektujte příslušné technické listy k daným produktům.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti balení**

0,9 kg, 4,5 kg

Barevné odstíny/Stupně lesku

Farblos (bezbarvá)	132640010
Weiß (bílá)	132660011 nahrazuje 11801

Na javoru:

Pastellorange (pastelově oranžová)	ca. RAL 2003	1326 42003
Schwefelgelb (sírová žlutá)	ca. RAL 1016	1326 41016
Gelbgrün (žlutohnědá)	ca. RAL 6018	1326 46018
Lichtblau (světle modrá)	ca. RAL 5012	1326 45012
Erikaviolett (vřesově fialová)	ca. RAL 4003	1326 44003
Seidengrau (hedvábně šedá)	ca. RAL 7044	1326 47044
Graubeige (šedobéžová)	ca. RAL 1019	1326 41019
Beigegrau (běžovošedá)	ca. RAL 7006	1326 47006
Verkehrsgrau (dopravní šedá)	ca. RAL 7043	1326 47003

Na buku

Elfenbein (slonová kost)	ca. RAL 1014	1326 51014
Pastellviolett (pastelově fialová)	ca. RAL 4009	1326 54009
Pastelltürkis (pastelově tyrkysová)	ca. RAL 6034....	1326 56034
Blassgrün (bledá zelená)	ca. RAL 6021....	1326 56021

- Další odstíny na vyžádání
- Všechny odstíny je možné mezi sebou míchat a ředit pomocí Aqua-Colora Farblos 1326 40010 do max. 30 %.
- Při výrazném naředění může časem dojít díky vlastnímu zabarvení dřeviny a přirozenému procesu žloutnutí dřeva k viditelné změně odstínu.
- **Před začátkem moření je nezbytné provést zkušební vzorek vybraného mořidla na originální dřevině a přelakovat je příslušným lakem, aby bylo možné posoudit výsledný barevný odstín. Na jednu zakázku použijte mořidlo stejné šarže.**

Doplňkové produkty


ADLER PUR-Primer 25291
 ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER Aqua-Resist 30461 ff
 ADLER Pigmpur Weiß 24005
 ADLER Aqua-Cleaner 80080

DALŠÍ POKYNY

Skladovatelnost/ Skladování

Minimálně **12 měsíců** v originálně uzavřeném obalu.

V chladu, ne mrazu

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu. Aktuální verzi je možné získat prostřednictvím internetu na adrese **www.adlercesko.cz**

Zabraňte vdechování aerosolu! Toho docílíte správným použitím ochranné dýchací masky (filtr A2/P2 – EN 141/EN 143)
