


ADLER Aquacryl CFB

30090 ff

**Popis výrobku**

Vodouriediteľný priehľadný lak na báze akrylátových disperzií pre drevo v interiéri, spracovateľný systémom lak na lak, dobrá mechanická a chemická odolnosť, veľmi dobrá plnivosť.

Zvláštne vlastnosti

Odolný voči krémom a tukom.
Spĺňa požiadavky triedy hodnotenia 5-B podľa rakúskej normy ÖNORM A1605-12 pre ťažko zápalné nábytkové povrchy

Oblasť použitia

Obklady stien a stropov, panely, drevený nábytok, dvere,
(použiť tesniace látky vhodné pre vodouriediteľné laky!)
a detské hračky

Vhodný aj pre renovačné nátery na bežné nábytkové laky.

ADLER Aquacryl CFB sa nesmie používať na vodouriediteľné moridlá.

Spôsob nanášania

natieraním, (akrylátový štetec), striekaním (Airless, nízkotlakové striekanie)

Nový náter

2-3x s ADLER Aquacryl CFB
(medzibrúsenie zrnitosťou 280-320)

U dosiek pero-drážka odporúčame principiálne náter pred montážou, ak to nie je možné, do pera a drážky naniesť iba málo laku, aby sa predišlo zlepovaniu.

Renovačný náter

1x ADLER Aquacryl CFB
(Predtým obrúsiť zrnitosťou 280-320)

Riedenie

vodou
Natieranie, striekanie Airless: nezriedený
Striekanie s pištoľou: cca 10%

Teplota spracovania a objektu nie menej ako + 10 °C

Prosím obráťte

01-07 (nahrádza 02-04)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Doba sušenia (pri teplote 20°)	prebrúsiteľný resp. pretierateľný po cca 2 hodinách
Pracovné náradie	Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenia dobre vysušiť, aby sa zabránilo hrdzaveniu. Uschnuté zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer.
Výdatnosť	10-12 m ² / l / 1 náter
Veľkosť balenia	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 ml
Skladovanie	v chlade ale bez mrazu
Trvanlivosť	min. 3 roky v originálne uzavretých obaloch
Stupne lesku	G 100 Glänzend (lesklý) 30090 G 30 Matt (matný) 30093 G 50 Halbmatt (polomatný) 30095
Bezpečnostné údaje	Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! Aj pri spracovaní produktov s nepatrným obsahom škodlivín je potrebné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.