


ADLER Aqua-Dark

13596 ff



Leírás

Vízrel hígítható páckekeverékrendszer sötét, csillogó színárnyalatokhoz, melynek alapját a speciális, színtartó, a porúsraajzolatokat nem kiemelő páchatást keltő színanyagok képezik. Lombhullató faanyagok esetén használatos. A sárga, piros és fekete alappáccokkal sötét, csillogó színárnyalatok széles palettája keverhető ki.

Az ADLER Aqua-Dark mind vízzel hígítható, mind oldószertartalmú bútorlakkokkal történő felülakkozáshoz egyaránt használható.

A három alappác egymással vegyíthető, és szükség esetén ADLER Aqua-Classic Farblos 13301-gyel maximum 1:10-hez keverési arányban hígítható.

Alkalmazási területek

Finom és durva pórusú lombhullató faanyagok pácolására, amennyiben a pácolás célja az erős, tartós, a pórusokat nem kiemelő színhatás elérése.

Az ADLER Aqua-Dark használatát különösen az alábbi fafajták esetén ajánljuk: bükk, juhar, nyír, éger, barkóca, körte, foltos juhar, cseresznye, dió, tölgy és kőris.

Az **egyenletes pácolási kép** elérése érdekében, az anyaghoz maximum **10 %-nyi ADLER Aqua-Beizzusatz 89344**-et adhat hozzá. Az olyan fafajták esetében, mint amilyen a **juhar** vagy a **bükk**, a pácadalékkal ki lehet egyenlíteni a faanyagon a szabálytalanságokat, amelyeket a különféle faszerkezetek különböző szívóképesége idéz elő. **Körtefa** esetén mindenkor ajánljuk, hogy a páccanyaghoz keverjen legalább 5 %-nyi ADLER Aqua-Beizzusatz 89344-et.

10 %-os töménység fölött azonban gondok lehetnek az anyag felületen való megtapadásával.

Feldolgozás

A felületet gondosan csiszolja meg 150-es szemcsézettségű csiszolóvászonnal. Ajánlatos a megcsiszolt fát megnedvesíteni, majd száradás után 150-180-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal simító csiszolást végezni rajta; a tömör tölgy esetén ez az eljárás különösen szükséges.

Az ADLER Aqua-Dark-ot jól kavarja fel a feldolgozás előtt és a munka menete során is. A páccokat két rétegben, még nedves állapotban festékszóróval (**sűrített levegővel működő szórópisztoly: 1,5 mm-es fúvóka, 2,0-2,5 bar nyomás**) kell felvinni a felületre, ill. egymásra némi ráhagyással, szálirányban egyenletesen eloszlatva, úgy, hogy a felület enyhén nedvesnek tűnjön. A kevésbé nedvszívó fafajták esetén kevesebb páccot kell felhordani, mint az erős szívóképeséggel rendelkezők esetében.

A pácc felhordására mind az Airmix, mind az Airless alacsony nyomással működő festékszórók alkalmasak. Kisebb felületek esetén a páccot ecsettel vagy szivaccsal is fel lehet hordani.

Durva pórusú fafajták (kőris, tölgy) esetén lehetőség van a markáns és a pórusokat kiemelő pácolási kép elérésére, amennyiben a páccokat a felhordást követően először a szálirányra merőlegesen, majd azzal párhuzamosan hordja fel.

Száradási idő (20 °C-os szobahőmérsékleten): kb. 12 óra, a legjobb, ha egész éjszakán át szárad. Vízzel hígítható falakkokkal már 5 órányi száradás után felülakkozható.

Különböző fafajták (**tölgy, vörösfenyő** stb.) vízben oldódó anyagokat tartalmaznak, amelyek a vízzel hígítható bútorkokkal történő lakkozás hatására aktiválódnak. Az elszíneződések vagy rajzolatok kialakulásának elkerülése érdekében (ezek a faanyag eredetétől függően különböző erősségűek lehetnek) azt ajánljuk, hogy **tölgygel, vörösfenyővel és más, vízben oldódó, tartalmazott anyagokban gazdag fafajtákkal** történő lakkozás esetén a felületet alapozza elő ADLER PUR-Primer 25291-vel (lásd az PUR-Primer-ra vonatkozó adatlapot!). A száradást és a köztes csiszolást követően vízzel hígítható falakkokkal le lehet lakkozni.

A pácolás megkezdése előtt minden esetben végezzen próbapácolást az eredeti faanyagon, majd lakkozza is be azt a használni kívánt lakkal, hogy meg tudja ítélni a végleges színárnyalat minőségét. Egy-egy feladat elvégzésére mindig csak ugyanazokat a páccokat használja.

Fémrel való érintkezés esetén megváltozik a színárnyalat. Festékszóró pisztolyban megmaradt vagy fűrészporral szennyezett páccokat már ne töltsön vissza az eredeti csomagba.

Kérjük, ügyeljen a **„Faanyagok pácolására vonatkozó irányelvek”**-ben, valamint a **„Biztonságtechnikai adatlap”**-on foglaltakra.

Felhasználható mennyiség

Kb. 8 m²/l felhordásonként, a pácolandó részek alakjától függően.

Csomagolás

1 l, 5l

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Tárolási idő

Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kiszerezésben.

Színárnyalatok

Sárga alappác	13596
Piros alappác	13597
Fekete alappác	13598

Fehérítő

ADLER Aqua-Classic farblo	13301
---------------------------	-------

Páccadalék

ADLER Aqua-Beizzusatz	89344
-----------------------	-------