


ADLER Aqua-Dark

13596++



Opis

Wodorozcieńczalny system bejc mieszanych do ciemnych, intensywnych odcieni na bazie specjalnych światłoodpornych barwników do uzyskiwania efektów bez podkreślania porów na drewnie liściastym. Mieszając trzy podstawowe bejce bazowe, żółtą, czerwoną i czarną można uzyskać dużą ilość ciemnych, intensywnych odcieni.

ADLER Aqua-Dark 13596++ nadaje się do lakierowania zarówno wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi lakierami do mebli.

Wszystkie trzy podstawowe bejce są nawzajem mieszalne i w razie potrzeby można je rozcieńczyć bezbarwną bejcą ADLER Aqua-Classic Farblös 13301 w stosunku maksymalnie 1:10.

Zastosowanie

Do bejcowania drewna liściastego drobno i grubo porowatego, gdy pragnie się uzyskać efekt z silnymi barwami, ale bez podkreślonych porów.

Bejca ADLER Aqua-Dark nadaje się szczególnie do drewna bukowego, klonowego, brzoźowego, olchowego, czereśniowego, gruszy, klonu „ptasie oko”, wiśniowego, orzechowego i jesionowego.

W celu uzyskania **bardzo równomiernego obrazu bejcy** można dodać maksymalnie do **10%** dodatku **ADLER Aqua-Beizzusatz 89344**. W przypadku drewna takiego jak **klonowe** lub **bukowe**, dzięki dodatkowi Beizzusatz mogą zostać wyrównane nierówności wywołane inną wsiąkliwością różnych struktur drewna. W przypadku **gruszy** zalecamy w każdym przypadku dodawanie przynajmniej 5% dodatku ADLER Aqua-Beizzusatz 89344.

Przy stosowaniu ilości powyżej 10% może dochodzić do problemów z przyczepnością.

Przerabianie

Powierzchnie przeszlifować starannie papierem o granulacji 150. Korzystne jest zwilżenie przeszlifowanego drewna wodą i po suszeniu przeszlifowanie na gładko papierem o granulacji 150 – 180; w przypadku litego drewna dębowego operacja ta jest niezbędna.

Bejcę ADLER Aqua-Dark 13596++ należy dobrze wymieszać przed i w czasie przerabiania. Bejcę nanosić równomiernie dwukrotnie z umiarkowanym nadmiarem metodą mokre na mokre wzdłuż włókien przez natrysk (**powietrzem sprężonym: wielkość dyszy 1,5 mm, ciśnienie natrysku 2,0 – 2,5 bar**), tak, by powierzchnie wyglądały na nieco mokre. Drewno o mniejszej wsiąkliwości wymaga nanoszenia mniejszej ilości, niż drewno o bardziej zaznaczonej wsiąkliwości.

Do nanoszenia bejcy nadają się także urządzenia niskociśnieniowe do metody Airmix lub Airless. W przypadku powierzchni o małych wymiarach bejcę można też nanosić pędzlem lub gąbką.

Na drewnie grubo porowatym, takim jak jesionowe lub dębowe można uzyskać obraz z silnie podkreśloną strukturą porów, gdy bejcę rozetrze się zaraz po naniesieniu najpierw w poprzek, a następnie wzdłuż włókien.

Czas wysychania (w temperaturze otoczenia 20°C): ok. 12 godzin, najlepiej przez noc. Lakiery wodorozcieńczalne można nanosić już po 5 godzinach.

Różne gatunki drewna, takie jak **dębowe, modrzewiowe** itp. zawierają składniki rozpuszczalne w wodzie, które są aktywowane w wyniku stosowania wodorozcieńczalnych lakierów do mebli. By zapobiec przebarwieniom i pojawianiu się plam (w zależności od pochodzenia drewna mogą się one ujawnić w różnym natężeniu), w przypadku lakierowania drewna **dębowego, modrzewiowego i innych typów drewna bogatych w składniki rozpuszczalne**, zalecamy naniesienie wstępnego podkładu za pomocą ADLER PUR-Primer 25291 (przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Technicznej ADLER PUR-Primer). Po wysuszeniu i przeszlifowaniu można nanosić wodorozcieńczalne lakiery do drewna.

Przed rozpoczęciem nanoszenia bejcy należy zawsze przeprowadzić próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i polakierować lakierem, który planuje się zastosować, by móc ocenić końcowy odcień barwy. Do jednego zamówienia zawsze stosować bejcę z tej samej partii.

Odcień barwy zmienia się w wyniku kontaktu z metalem. Nie wylewać resztek bejcy z pistoletu do natrysku ani bejcy zanieczyszczonej pyłem drewnianym z powrotem do pojemnika z oryginalną bejcą.

Proszę przestrzegać naszych „Wytycznych do bejcowania drewna” oraz zaleceń podanych w **Karcie Charakterystyki**.

Wydajność

Ok. 8 m²/l w zależności od kształtu bejcowanego elementu.

Forma dostawy

1 l, 5 l

Przechowywanie

W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed zamarznięciem.

Trwałość

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Odcienie barwy

Bejca podstawowa Gelb (<i>żółta</i>)	13596
Bejca podstawowa Rot (<i>czerwona</i>)	13597
Bejca podstawowa Schwarz (<i>czarna</i>)	13598

Rozjaśniacz

ADLER Aqua-Classic farblos (<i>bezbarwny</i>)	13301
---	-------

Dodatek do bejcy

ADLER Aqua-Beizzusatz	89344
-----------------------	-------