


ADLER Aqua-Dark

13596 ff



Popis

Vodou riediteľný systém moridiel na báze svetlostálych farebných látok pre tmavé, žiariace odtiene pre listnaté dreviny. Je určený pre efekty, ktoré nezvýrazňujú kresbu pórov. Pomocou troch základných moridiel žltého, červeného a čierneho odtieňa je možné namiešať množstvo farebných odtieňov.

ADLER Aqua-Dark 13596 ff je vhodný na prelakovanie vodouriediteľnými i rozpúšťadlovými lakmi.

Tri základné moridlá sú vzájomne miešateľné a súčasne je možné ich zosvetliť a riediť s ADLER Aqua-Classic bezfarebným moridlom 13301, maximálne však do pomeru 1:10.

Oblasť použitia

Na morenie jemno a hrubo pórovitých listnatých drevín, ak sa po morení nemajú dosiahnuť zvýraznené póry.

ADLER Aqua-Dark sa odporúča predovšetkým na buk, javor, brezu, jelšu, čremchu, hrušku, orech, dub a jaseň.

Pre dosiahnutie rovnomernej farebnosti na morenej ploche je možné pridať **ADLER Aqua Beizzusatz 89344**, maximálne však do 10 %. Pri drevinách ako **buk** a **javor** sa pridaním Aqua Beizzusatz dosiahne zrovnomenenie nasiakavosti rozdielnej štruktúry morených plôch. Na brezu odporúčame v každom prípade pridať aspoň 5% ADLER Aqua-Beizzusatz 89344. Vyšší prídavok ako 10 % môže spôsobiť zníženie príľnavosti k podkladu.

Spracovanie

Plochy sa rovnomerne vybrúsia brúsnym papierom zrnitosti 150. Je vhodné vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 150 - 180. Pri masívnom dube je tento pracovný postup bezpodmienečne nutný.

ADLER Aqua-Dark 13596 ff pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo nastriekať dvakrát (mokrú na mokré) rovnomerne a s malým prebytkom v smere drevných vlákien (podmienky striekania: veľkosť dýzy 1,5 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 baru) tak, že sa plochy javia ako ľahko mokré. Dreviny s malou savosťou vyžadujú menší nános ako dreviny vyznačujúce sa silnou savosťou.

Nános moridla Airmix alebo Airless nízkotlakovým striekacím zariadením je v prípade potreby možné. Nános moridla na malé plochy štetcom alebo špongiou je taktiež možný. Pri hrubopórovitých listnatých drevinách ako napr. dub alebo jaseň sa môže dosiahnuť obraz morenia so zvýraznenými pórmami, ak sa moridlo krátko po nánose najprv naprieč a následne pozdĺž vlákien stiahne.

Prosím obráťte

11-09 (nahrádza 06-03)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Čas sušenia: (izbová teplota 20 °C): cca 12 hodín, najlepšie cez noc. S vodouriediteľnými lakmi sa môžu plochy prelakovať už po 5 hodinách.

Dreviny ako napr. dub, smrekovec obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky dreva, ktoré sa prelakovaním vodou riediteľnými lakmi aktivujú. Podľa lokality, z ktorej drevo pochádza, to môže viesť k rôzne silným farebným zmenám. Odporúčame preto pri lakovaní duba, smrekovca a iných drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok dreva po nánose moridla predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291 (pozri technický list). Po sušení a medzibrúsení sa môžu plochy prelakovať vodou riediteľnými lakmi.

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Pri miešaní moridla kovom sa mení jeho farebný odtieň. Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievať späť do nádoby s originálnym moridlom.

Rešpektujte prosím naše pracovné smernice pre morenie dreva ako aj kartu bezpečnostných údajov.

Výdatnosť cca 8 m² / l / nános, závisí od tvaru morených častí

Balenie 1 l, 5 l

Skladovanie V chladnej miestnosti ale bez mrazu

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretom obale

Farebné odtiene

Základná žltá	Basisbeize gelb	13596
Základná červená	Basisbeize rot	13597
Základná čierna	Basisbeize schwarz	13598

Zosvetľovač

ADLER Aqua-Classic bezfarebný (farblos)	13301
---	-------

Aditíva

ADLER Aqua-Beizzusatz	89344
-----------------------	-------