


ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl.



Popis produktu

Vodou ředitelná slabovrstvá lazura na bázi akrylátových disperzí. Speciální světlostálé pigmenty zajišťují vynikající ochranu proti UV-záření. Bez obsahu těžkých kovů, splňuje normu EN 71, část 3 „Bezpečnost dětských hraček; migrace určitých prvků“. Velmi dobrá stohovatelnost. Při vystavení povětrnostním vlivům nedochází k odlupování. Neobsahuje biocidy. Pokud je nutná preventivní ochrana proti modrání, plísním a napadení hmyzem, musí se před použitím produktu ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl. použít impregnace Pullex Aqua-Imprägnierung 51320.

Oblasti použití

Není vhodné na dřevěné stavební díly, které jsou přímo vystavené povětrnostním vlivům, jako např. střešní podhledy – obložení a chráněné dřevěné fasády.

Způsob nanášení

Kartáčovací stroj

Příprava podkladu

Nové dřevo musí být čisté a suché. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 15 %.
Broušení zrnitostí 120 – 150 nebo hoblíkem.

Skladba povrchové úpravy

Pokud je to nutné, nejdříve impregnovat pomocí Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (viz. technický list).
1 x ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl.
Vlastní zbarvení dřeva ovlivní konečný barevný tón.

Údržba

Intaktní plochy musí být zbaveny prachu a nečistot a natřeny 1 x produktem Pullex Aqua-Plus 53101 nebo Pullex Plus-Lasur 50314 ve světlých tónech (viz. technický list).

Renovace

Dřevo nejdříve zbavte starých nátěrů, prachu a nečistot pomocí mosazného kartáče.
Následně impregnovat produktem Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 a 2 x natřít produktem Pullex Aqua-Plus 53101.
K renovačnímu nátěru mohou být použity také produkty na bázi rozpouštědel Pullex Imprägnier-Grund 50208 a Pullex Plus-Lasur 50314 (viz. odpovídající technický list).

Ředění

Vodou, maximálně 20%.

ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl.

Teplota zpracování a teplota objektu

Ne méně než + 10 °C.
Vyšší vlhkosti a/nebo nižší teplota mohou ovlivnit dobu schnutí.
Během zpracování se vyhněte přímému slunečnímu záření.

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Zaschlé zbytky barev odstraňte pomocí prostředku ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost (na 1 nátěr)

40 - 50 g/m²

Velikosti balení

20 l, 100 l, 600 l

Skladování

V chladu, ale ne mrazu.

Trvanlivost

Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu.

Barevné tóny

W30 bezbarvá 51089 jen k tónování pomocí
míchacího systému ADLERMix

Weide	51090
Eiche	51091
Zeder	51092
Oliv	51093
Mahagoni	51094
Ebano	51095
Teak	51096
Lärche	51085
Kiefer	51086
Nuss	51087
Palisander	51088
Weiß	51097

Všechny barevné tóny jsou navzájem míchatelné.

U odstínu 51097 Weiss (bílá) může dojít při jednom nátěru ke žloutnutí, proto se doporučuje dvojitý nátěr.

Bezpečnostní pokyny

Dbejte prosím pokynů uvedených v bezpečnostních listech!