


ADLER Aqua-Deco-Lasur Industriequalität

51085 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Dünnschichtlasur auf Acrylat-dispersionsbasis. Lichtechte, mikronisierte Spezialpigmente gewährleisten einen ausgezeichneten UV-Schutz. Schwermetallfrei, erfüllt die EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente“. Hohe Blockfestigkeit. Blättert bei Bewitterung nicht ab. Biozidfrei. Wenn ein vorbeugender Schutz vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall erforderlich ist, muss vor Anwendung der ADLER Aqua-Deco-Lasur Industriequalität 51085 ff mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 imprägniert werden.

Anwendungsgebiete

Nicht direkt bewitterte Holzbauteile wie zum Beispiel Dachuntersicht-Verkleidungen und geschützte Holzfassaden.

Auftragsarten

Bürstmaschinen

Untergrundvorbereitung

Neues Holz muss sauber und trocken sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen.
Holzschliff Körnung 120 – 150 oder Hobelware

Anstrichaufbau

Falls erforderlich mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (vgl. Merkblatt) imprägnieren.
1 x ADLER Aqua-Deco-Lasur Industriequalität 51085 ff
Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Endfarbton.

Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und
1 x mit Pullex Aqua-Plus 53101 oder Pullex Plus-Lasur 50314 in helleren Farbtönen streichen (vgl. Merkblatt).

Renovierungsanstrich

Verwittertes Holz mit einer Messingdrahtbürste von alten, losen Anstrichen, Staub und Schmutz befreien.
Mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 imprägnieren und 2 x mit Pullex Aqua-Plus 53101 streichen. Zum Renovierungsanstrich können auch die lösungsmittelbasierten Produkte Pullex Imprägnier-Grund 50208 und Pullex Plus-Lasur 50314 eingesetzt werden (vgl. entsprechende Merkblätter)

Verdünnung

Bis zu 20 % Wasser möglich

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

10-10 (ersetzt 02-10) ZKL 5303

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Ergiebigkeit (pro Auftrag)	40 - 50 g/m ²	
Gebindegrößen	20 l, 100 l, 600 l	
Lagerung	Kühl, aber frostfrei	
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.	
Farbtöne	W30 Farblos	51089 nur mit dem ADLERMix Farbmischsystem
	Weide	51090
	Eiche	51091
	Zeder	51092
	Oliv	51093
	Mahagoni	51094
	Ebano	51095
	Teak	51096
	Lärche	51085
	Kiefer	51086
	Nuss	51087
	Palisander	51088
	Weiß	51097

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Beim Farbton Weiss 51097 kann es bei einmaliger Applikation zu Gelbverfärbungen kommen, weshalb ein zweimaliger Auftrag zu empfehlen ist.

Sicherheitstechnische Angaben Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!