


ADLER Aqua-Deco-Lasur

51022 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Dünnschichtlasur auf Acrylatdispersionsbasis. Lichtechte, mikronisierte Spezialpigmente gewährleisten einen ausgezeichneten UV-Schutz. Schwermetallfrei, erfüllt die EN 71 Teil 3 "Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente". Hohe Blockfestigkeit. Blättert bei Bewitterung nicht ab. Biozidfrei. Wenn ein vorbeugender Schutz vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall erforderlich ist, muss vor Anwendung der ADLER Aqua-Deco-Lasur 51022 ff mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 imprägniert werden.

Anwendungsgebiete

Nicht direkt bewitterte Holzbauteile wie zum Beispiel Dachuntersicht-Verkleidungen und geschützte Holzfassaden.

Auftragsarten

Streichen (weicher Acrylpinsel), Spritzen; Bürsten

Untergrundvorbereitung

Neues Holz muss sauber und trocken sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen.
Holzschliff Körnung 120 – 150

Anstrichaufbau

Falls erforderlich mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (vgl. Merkblatt) imprägnieren.
1 x Aqua-Deco-Lasur 51022 ff unverdünnt
Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Endfarbton.

Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x mit Pullex Aqua-Plus 53101 oder Pullex Plus-Lasur 50314 in helleren Farbtönen streichen (vgl. Merkblatt).

Renovierungsanstrich

Verwittertes Holz mit einer Messingdrahtbürste von alten, losen Anstrichen, Staub und Schmutz befreien.
Mit Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 imprägnieren und 2 x mit Pullex Aqua-Plus 53101 streichen. Zum Renovierungsanstrich können auch die lösungsmittelbasierten Produkte Pullex Imprägnier-Grund 50208 und Pullex Plus-Lasur 50314 eingesetzt werden (vgl. entspr. Merkblätter)

Verdünnung

Wasser; Produkt ist streichfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

01-10 (ersetzt 12-06)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Ergiebigkeit (pro Auftrag)	120 –150 g/m ² unverdünnt
Gebindegrößen	5 Liter, 25 Liter 4 Liter, 18 Liter bei W30 51024
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.
Farbtöne	Weide 51022 Eiche 51023 Lärche 51024 Zeder 51025 Kiefer neu 51031 Teak neu 51032 Nuss neu 51033 Ebenholz 51029 Mahagoni 51027 Oliv 51026 Palisander 51028 W30 51034 Basis zum Tönen
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!