


ADLER Aqua Deco-Lasur (vernice decorativa)

51022 in poi



Descrizione del prodotto

Fondo-Finitura per legno a basso spessore, diluibile all'acqua, a base di dispersioni acriliche. Speciali pigmenti micronizzati, resistenti alla luce, garantiscono un'eccellente protezione ai raggi UV. Privo di metalli pesanti, adempie la Normativa EN 71 parte 3 "Sicurezza di giocattoli; Migrazione di determinati elementi". Elevata resistenza al blocking. Non si scrosta con l'esposizione all'esterno. Privo di agenti biocidi. Se è richiesta una protezione preventiva dai funghi dell'azzurramento, dalla marcescenza o dagli insetti, è necessario applicare prima di ADLER Aqua-Deco-Lasur 51022 in poi l'impregnante Pullex Aqua-Imprägnierung 51320

Campi di utilizzazione

Per elementi di legno non direttamente esposti alle intemperie come p.e. rivestimenti sotto il tetto, mansarde e facciate di legno in posizione protetta.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico morbido), a spruzzo; a spazzola

Preparazione del fondo

Il legno grezzo deve essere privo di sporco ed asciutto. Massima umidità del legno 15 %.
Carteggiatura del legno con grana 120 – 150

Composizione della verniciatura

Se necessario impregnare con Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (cfr. scheda tecnica).
1 x Aqua-Deco-Lasur 51022 in poi non diluito. Il colore proprio del legno influenza la tonalità finale.

Istruzioni per il rinfresco

Eliminare dalle superfici ancora intatte la polvere e lo sporco ed applicare una mano di protettivo Pullex Aqua-Plus 53101 o Pullex Plus-Lasur 50314 in tonalità più chiare (cfr. le relative schede tecniche).

Istruzioni per il rinnovo

Eliminare dal legno, esposto da molto tempo alle intemperie, i vecchi strati di vernice, la polvere e lo sporco con una spazzola di fili di ottone.
Impregnare con Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 e applicare a pennello 2 x Pullex Aqua-Plus 53101. Per il rinnovo si possono utilizzare anche i prodotti al solvente Pullex Imprägnier-Grund 50208 e Pullex Plus-Lasur 50314 (consultare le relative schede tecniche).

Diluente

Acqua; il prodotto è pronto per essere applicato a pennello

01-10 (sostituisce 12-06)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Temperatura minima di lavorazione e dell'oggetto

+10° C

L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Evitare l'esposizione diretta delle superfici ai raggi solari durante la lavorazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Togliere i resti di colori induriti con lo sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Resa (per mano)120 – 150 g/m² non diluito**Confezioni**

5 litri, 25 litri
4 litri, 18 litri con W30 51024

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Tonalità

Weide (salice)	51022
Eiche (quercia)	51023
Lärche (larice)	51024
Zeder (cedro)	51025
Kiefer (pino silvestre) nuovo	51031
Teak (legno di tek) nuovo	51032
Nuss (noce) nuovo	51033
Ebenholz (legno d'ebano)	51029
Mahagoni (mogano)	51027
Oliv (oliva)	51026
Palisander (palissandro)	51028
W30	51034 base per colorare

Tutte le tinte sono intermescolabili.

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza!