

ADLER Aqua-Feel CFB

30431

Vrchný lak na báze vody pre **nábytok a interiér**, priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodouriediteľný priehľadný dvojzložkový PUR lak na dosiahnutie prirodzeného charakteru neopracovaného dreva so zamatovým omakom a vynikajúcou odolnosťou voči poškrabaniu. Veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému a dobrá odolnosť voči chemickému namáhaniu. Vyznačuje sa vznešeným matným vzhľadom a pekným zvýraznením pórov.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri horení) v spojení s ťažko horľavým podkladom:
Ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71 časť 3** bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (bez ťažkých kovov)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

Oblasti použitia



- Pre otvoreno-pórovité lakovanie povrchov nábytku a zariadenia interiéru, ak má byť zachovaný prirodzený vzhľad dreva.
- Napriek hlboko matným povrchom vynikajúca odolnosť voči poškrabaniu
- Rovnomerné zmatnenie s dobrým zvýraznením textúry dreva aj na tmavo morených drevinách.
- Vhodný pre použitie na plochách vybielených peroxidom vodíka.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- Teplota laku, objektu a priestoru musí byť minimálne +15°C
- Pri lakovaní interiérových dverí je potrebné dbať na to, aby boli použité iba tesniace profily znášateľné s akrylátovými lakmi
- Prosíme dbajte aj na naše „**Smernice pre laky na drevo na báze vody.**“

Pomer miešania




100 hm.-dielov ADLER Aqua-Feel CFB 30431
10 hm.-dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

ADLER Aqua-Pur-Härter sa musí pred spracovaním starostlivo za stáleho miešania pridať do laku. Odporúčame pred spracovaním čakaciú dobu asi 10 minút.

11-14 (nahrádza 11-09) ZKL 3003


Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Doba spracovateľnosti
(pri 2-zložkovom spracovaní)

8 hodín pri cca 20°C; zvýšené teploty skracujú dobu spracovateľnosti

Zmes laku a tužidla po tejto dobe neželatinuje. Napriek tomu spracovanie po uplynutí tejto doby nie je možné.


Technika nanášania

5 - 10 %

Spôsob nánosu	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď)	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	0,23 - 0,33	0,23 – 0,33	1,8
Striekač tlak (bar)	100 – 120	100-120	3 - 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 – 2	-
Riedenie	vodou		
Prídavok riedenia v %	-	-	5 - 10
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 70-90 na nános Celková vrstva (základ a vrch) max. 450		

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Brúsiteľný a prelakovateľný	Po cca 3 hod.
Stohovateľný	Po schnutí cez noc

Definitívny výsledok sa dosiahne po 2 dňoch.

Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Vysoká vlhkosť vzduchu, a/alebo nízka teplota môžu čas sušenia predĺžiť.

Čistenie pracovného náradia

Aplikačné zariadenia ihneď po skončení prác premyť tečúcou vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odstráňte s Aqua-Cleaner 80080 (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreveniny (masív, dyhované, (upravené) drevotriesky, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a dreveného prachu.

Príprava podkladu

Listnaté dreveniny :brúsenie zrnitosťou 150-180

Ihličnaté dreveniny: brúsenie zrnitosťou 100-150

Základnou fóliou potiahnuté nosné dosky: zrnitosťou 220

ÚPRAVA POVRCHU

Základovanie

S bezfarebnými nábytkovými lakmi na báze vody ako ADLER Aqua-Resist 30461 ff alebo ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff resp. s pigmentovanými vodouriediteľnými lakmi ako ADLER Pigmocryl CFB 31105 ff.

Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov.

Medzibrúsenie

Prebrúsiť zrnitosťou 240 -320.



Zabrániť prebrúseniu!

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Aqua-Feel CFB 30431

OŠETROVANIE

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490
Prosíme dbajte aj na príslušný technický list produktu.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

4 kg; 20 kg

Farebné odtiene / Stupne lesku

Hlboký mat 30431

Ďalšie produkty

ADLER Aqua-PUR-Härter	82221
ADLER Aqua-Resist	30461 ff
ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
ADLER Pigmocryl CFB	31105 ff
ADLER Aqua-Cleaner	80080
ADLER Clean-Möbelreiniger	96490

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ Skladovanie



Minimálne 6 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

V chlade, nie v mraze

Technické údaje

Viskozita pri 90±50 s podľa DIN 53211
dodaní (4 mm pohár, 20°C)

Bezpečnostné pokyny



Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

Zabrániť vdýchnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143)