


ADLER Aqua-Flair Weiß Plus

14509



Description

Décapant blanc à pigment, à base aqueuse, avec un très bel aspect authentique et un pouvoir couvrant amélioré par rapport à ADLER Aqua-Flair Weiß 14406. Grâce à l'ajout de liants spéciaux, les pigments se fixent très bien sur la surface du bois, permettant que le décapant soit adapté aussi bien pour le surlaquage avec des peintures à bois à base aqueuse ou des peintures à base de solvant.

ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 peut être teinté jusqu'à 10 % avec des teintes standard de Aqua-Neoantik (14472 - 14479); le mélange est à mettre en œuvre dans un délai d'une semaine.

Domaines d'application

Pour le décapage des bois de feuillus et épineux, lorsqu'il un aspect de décapage régulier et presque couvrant est requis.

ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 est très bien adapté pour le décapage des bois à pores fins et plutôt clairs comme l'érable ou le hêtre.

Mise en œuvre

Poncer soigneusement les surfaces avec une granulométrie de 150. Mouiller le bois poncé et une fois séché, un ponçage avec une granulométrie de 150-180 est avantageuse, pour le chêne massif, cette étape de travail est absolument nécessaire.

Bien mélanger ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 avant et pendant la phase d'utilisation. Appliquer de façon régulière le décapant avec une abondance modérée à deux reprises, mise en œuvre humide sur humide, longitudinalement dans le sens des fibres par méthode de pulvérisation (Pistolet de pulvérisation : taille des buses 1.5 – 1.8 mm, pression de pulvérisation 2.0 – 2.5 bars), de façon à ce que les surfaces aient l'air légèrement mouillé. Les essences de bois avec un faible pouvoir absorbant demandent une couche plus fine que les essences de bois avec un pouvoir absorbant beaucoup plus marqué.

Il est possible également d'appliquer une couche de décapant avec l'appareil à basse pression Airmix ou Airless.

11-09 (remplace 10-09)

tsvp

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Différentes essences de bois comme le **chêne ou le mélèze** etc. contiennent des composants solubles dans l'eau et qui sont activés lors du laquage avec des laques pour meubles à base aqueuse. Pour éviter des colorations ou l'apparition de marques (celles-ci peuvent apparaître à différents degrés en fonction de l'origine du bois), nous recommandons ainsi d'appliquer une couche de fond avec ADLER PUR-Primer 25291 (tenir compte de la fiche caractéristique du produit PUR-Primer!) lors du laquage des **bois de chêne, mélèze et autres bois riches en composants**.

Temps de séchage (à température ambiante 20 °C). Un surlaquage est possible après seulement 5 heures de séchage environ avec des peintures à bois à base aqueuse et après environ 12 heures (séchage pendant la nuit) avec des peintures à bois à base de solvant. Nous recommandons pour ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 d'utiliser principalement des laques authentiques comme ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 suiv. ou ADLER Legnopur 26211 suiv. En cas d'utilisation de types de laques différents, on peut s'attendre à ce que la teinte finale ait une apparence légèrement jaune, cet effet s'accroît avec le vieillissement.

Avant le début des travaux de décapage, il est nécessaire d'effectuer un test de décapage sur un échantillon de bois original afin de juger de la teinte finale obtenue. N'utiliser que du décapant provenant du même lot pour une commande.

Le décapant se trouvant encore dans le pistolet de pulvérisation ou souillé avec de la poussière de bois ne doit plus être reversé dans le pot contenant le décapant original.

Veuillez vous conformer SVP à nos « **Directives de travail pour le décapage du bois** » ainsi que la **fiche de sécurité**.

Pouvoir couvrant

Environ 8 m²/l par application, en fonction de la forme de la pièce à décapier.

Formats d'emballage

0,9 l, 4 l

Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel.

Possibilité de stockage

1 an dans l'emballage fermé d'origine

Teintes de couleur

Blanc	14509
-------	-------