


ADLER Aqua-Flair Weiss plus**14509****Popis**

Biele, polotransparentné pigmentované moridlo na vodnej báze s veľmi dobrou svetlostálosťou. Prídavkom špeciálnych pojív sú pigmenty veľmi dobre fixované na povrchu dreva, takže je možné plochy prelakovať vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.

ADLER Aqua-Flair Weiss plus 14509 môže byť natónovavý do 10% štandardnými farebnými odtieňmi Aqua- Neoantik (14472-14479), zmes je použiteľná 1 týždeň.

Oblasť použitia

Na morenie listnatých a ihličnatých drevín, ak sa má dosiahnuť rovnomerný a polokrycí obraz po morení.

ADLER Aqua-Flair Weiss plus 14509 je veľmi dobrý pre morenie jemnopórovitých, skôr svetlých drevín, ako javor a buk.

Spracovanie

Plochy sa rovnomerne vybrúsia brúsnym papierom zrnitosti 150. Je výhodné vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 150 - 180. Pri masívnom dube je tento pracovný postup bezpodmienečne nutný.

ADLER Aqua-Flair Weiss plus 14509 pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo naniesť dvakrát rovnomerne a s malým prebytkom striekaním v smere drevných vlákien (podmienky striekania: veľkosť dýzy 1,5 – 1,8 mm, striekací tlak 2 – 2,5 barov) tak, že sa plochy javia ako ľahko mokré. Rovnomerný nános sa dosiahne, ak sa moridlo nanesie systémom mokrý do mokrého v dvoch za sebou nasledujúcich striekaniach. Dreviny s nižšou nasiakavosťou vyžadujú menší nános ako dreviny s vyššou nasiakavosťou.

Nános moridla Airmix alebo Airless nízkotlakovým striekacím zariadením je možné.

Rôzne druhy drevín ako napr. **dub, smrekovec** obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky dreva, ktoré sa prelakovaním vodouriediteľnými lakmi aktivujú. Podľa lokality, z ktorej drevo pochádza, to môže viesť k rôzne silným farebným zmenám. Aby sme im predišli, odporúčame preto pri lakovaní duba, smrekovca a iných drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok dreva po nánose moridla predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291 (pozri technický list).

Prosím obráťte

11-09 (nahrádza 10-09)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Čas sušenia (izbová teplota 20 °C): po cca 5 hodinách schnutia je možné prelakovanie vodouriediteľnými lakmi, po sušení cca 12 hodín (najlepšie cez noc) rozpúšťadlovými lakmi. Pre Aqua-Flair Weiss plus 14509 sa odporúča použiť zásadne len svetlostále laky ako napr. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff alebo Legnopur 26211 ff. Pri použití iných typov lakov treba rátať s tým, že výsledný farebný odtieň sa javí ako nepatrne žltý, pričom starnutím sa tento efekt zosilní.

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Moridlo zo striekacej pištole alebo moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievať späť do nádoby s originálnym moridlom.

Rešpektujte prosím naše pracovné smernice pre morenie dreva ako aj kartu bezpečnostných údajov..

Výdatnosť

cca 8 m² / l / nános, to však závisí od tvaru morených častí

Balenie

0,9 l, 4 l

Skladovanie

V chladnej miestnosti ale bez mrazu

Skladovateľnosť

1 rok v originálne uzavretom obale

Farebné odtiene

Biely 14509