

ADLER Aqua-Hardener PRO

8249

Catalizzatore per vernici **ADLER a base d'acqua per finestre e porte d'ingresso** per l'ambito industriale e commerciale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Generale

Catalizzatore senza isocianati a base di un polimero aziridina. Offre flessibilità e versatilità in fase di lavorazione, con un tempo di impiegabilità di oltre 8 ore.

Campi di impiego



Componente catalizzatore per rivestimenti di finestre e porte d'ingresso bicomponenti a base d'acqua.

LAVORAZIONE

Indicazioni per la lavorazione



- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- È necessaria una temperatura ambiente, del prodotto e dell'oggetto di almeno + 15 °C.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono tra i 15 – 25 °C con un'umidità relativa del 40 – 80 %.
- ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 deve essere accuratamente incorporato mescolandolo nel componente della vernice prima della lavorazione.
- Non chiudere la confezione con materiale indurito.
- Le vernici laccate miste possono essere applicate come indicato nella scheda tecnica corrispondente.

Rapporto della miscela



100 parti in peso di componente della vernice
7 parti in peso di ADLER Aqua-Hardener PRO 8249

ADLER Aqua-Hardener PRO può essere utilizzato nei seguenti prodotti:

Aquawood Diamond-Sealer D 5520 e L5723
 Aquawood Diamond-Top D 5090 e L 5196
 Aquawood Diamond Pearl 5091
 Aquawood Protor-Base D 5806 e L 5807
 Aquawood Protor-Finish D 5808, L 5809 e Pearl 5804
 Aquawood Intermedio Isogrip 5714
 Aquawood Intercare Isogrip 5505
 ADLER Polyprimer 2K SQ 5463
 ADLER Polycolor 2K SQ 5082 e Pearl 5085
 Aquawood Protect 5128
 ADLER Print-Primer SQ 5480
 ADLER Print-Protect SQ 5170
 ADLER Print-Protect UV+ SQ 5171

I prodotti possono essere utilizzati solo con il catalizzatore e nel rapporto della miscela indicato. Le deviazioni portano a problemi di d'aggrappaggio e nel film.

Dopo aver aggiunto il catalizzatore, si raccomanda un tempo di attesa di circa 10 minuti.

Consultare le schede tecniche dei prodotti.

Tempo di impiegabilità

Min. 8 ore

Non è possibile un'ulteriore estensione del tempo di impiegabilità.

Le temperature elevate possono accorciare il tempo di impiegabilità.

INDICAZIONI SULL'ORDINE**Confezioni**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

Qualità della fornitura

8249000210

ULTERIORI INFORMAZIONI**Durata/stoccaggio**

Almeno 6 mesi in confezioni originali sigillate.

Conservare lontano dalla luce diretta del sole, dal gelo e dalle alte temperature (oltre i 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per evitare la penetrazione dell'umidità.

Informazioni sulla sicurezza

Ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smaltimento sono riportate nella relativa scheda di sicurezza. La versione attuale è disponibile su www.adler-lacke.com.

Il prodotto è idoneo solo per la lavorazione in ambito industriale e commerciale.
