

ADLER Aqua-Sec CFB

30311 ff





















Descripción

Barniz claro diluible en agua para madera de un componente, con un secado particularmente rápido, a base de una dispersión copolimérica de poliuretano-acrilato. Se puede aplicar como barniz-sobre-barniz. Tiene una extraordinaria resistencia a las cremas y grasas (CFB). Muy buena resistencia a la acción química y mecánica. Buena solidez a la luz. Excelente resistencia en bloque. Muy buena transparencia e intensificación de la tonalidad. Buen poder de relleno.

ADLER Aqua-Sec CFB 30311 ff contiene un filtro UV especial con muy alto efecto fotoprotector, que protege el sustrato de la madera y los tintes eventualmente usados contra el amarilleo o la degradación prematuros.

| Resistencia frente a la acción química | | |
|---|---|--|
| ÖNORM A 1605-12 - ensayo 1 | Clase de valoración 1-B | |
| Comportamiento frente a la abrasión | | |
| ÖNORM A 1605-12 - ensayo 2 | Clase de valoración 2-D (≥ 50 U) | |
| Comportamiento frente a arañazos | | |
| ÖNORM A 1605-12 - ensayo 4 | Clase de valoración 4-E (0,9 N) | |
| | | |
| Resistencia al flameado (aplicación como 1 componente o como 2 componentes) | | |
| ÖNORM A 1605-12 - ensayo 5 | Clase de valoración 5-B | |
| • | (superficie de mueble difícilmente inflamable) | |
| ÖNORM A 3800-1 (antes B 3800-1) | Clase de inflamabilidad difícilmente inflamable | |
| (en combinación con un sustrato difícilmente | (antes B 1) | |
| inflamable) | Clase de formación de humo espeso | |
| , | Q 1 (débilmente emisor | |
| | de humaredas) | |
| | Clase de formación de gotas Tr 1 (no goteante) | |

Campos de aplicación

- Para la producción en serie industrial de muebles y estructuras interiores barnizados de poro abierto y cerrado, incluidas superficies en cocinas y en el área sanitaria (excepto superficies de trabajo). Áreas de utilización III a IV según la ÖNORM A 1610-12, por ejemplo para muebles en salas de estar y dormitorios., etc.
- Para barnizados en los que se requiere para la producción una rápida capacidad de apilamiento.
- Adecuado para el barnizado de sillas y otros muebles de bastidor, o bien para objetos en los que se exija una resistencia extraordinaria a las cremas y a las grasas.
- Para estructuras difícilmente inflamables o poco combustibles.

01-10 (sustituye a 12-07) continuación

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Aplicación

ADLER Aqua-Sec CFB 30311 ff está destinado sobre todo para aplicaciones "barniz-sobre-barniz".

| Viscosidad a la entrega | 100 ± s según DIN 53211 (vaso de 4 mm, 20 °C) | |
|-------------------------------|--|--|
| Viscosidad de aplicación | Aplicación a pistola airmix / airless (tobera de 0,23-0,33 mm, 100-120 bar / 60-90 bar, 1-2 bar) aprox. 100 s — sin diluir | |
| | Aplicación a pistola de aire comprimido (tobera de 1,8-2,0 mm, 3-4 bar) aprox. 80 s – aprox. 5 % agua | |
| Cantidad a aplicar | 80-120 g/m² por mano; cantidad de aplicación total: máx. 450 g/m² | |
| Tiempo de secado | Una mano de aprox. 100 g/m² se puede lijar o barnizar encima al cabo de aproximadamente 2 horas de secado a temperatura ambiente. Una humedad del aire elevada o las bajas temperaturas pueden prolongar de manera apreciable el tiempo de secado. | |
| Temperatura mínima de trabajo | Se requiere una temperatura mínima de + 15 °C en el barniz, el objeto y el aire ambiente. | |
| Lijado intermedio | Tamaño de grano 240-320 | |

ADLER Aqua-Sec CFB 30311 ff se distingue por una extraordinaria transparencia y por una buena intensificación de la textura del sustrato de madera. Si en maderas oscuras se desea una intensificación aún más marcada, debe efectuarse un decapado antes del barnizado.

Diversas especies de madera, como *roble*, *alerce*, etc., contienen ingredientes hidrosolubles que se activan al barnizar con barnices para muebles diluibles en agua. Para prevenir decoloraciones o marcas (que pueden ser más o menos pronunciadas según la procedencia de la madera), recomendamos al barnizar *roble*, *alerce* y *otras maderas ricas en ingredientes* una imprimación previa con ADLER PUR-Primer 25291 (¡tenga en cuenta la hoja informativa de PUR-Primer!).

Tenga en cuenta nuestras "Normas técnicas de trabajo para barnices para madera diluibles en agua", así como las fichas técnicas del barniz y del endurecedor.

Otras indicaciones

| Dilución | Agua |
|------------------------|-----------------------------------|
| Vida de almacenamiento | 9 meses — proteger de las heladas |

Grados de brillo

| G 10 | Mate apagado | 30311 |
|------|--------------|-------|
| G 30 | Mate | 30313 |
| G 50 | Semimate | 30315 |
| G 70 | Satinado | 30317 |

Tamaños de envase

5 kg, 25 kg, 120 kg