

ADLER Aqua-Spritzfüller weiss
31010

Popis

Vodouriediteľný plnič na báze polyakrylátových a polyuretánových disperzií. Vysoká plnivosť, veľmi dobrá brúsiteľnosť a dobrý stav na zvislých plochách.

Oblasť použitia

- Plnivé základné lakovanie pre povrchovú úpravu pigmentovaných plôch nábytku a interiérového vybavenia, ak sa má prelakovať s vodouriediteľnými systémami.
- Vhodné podklady: drevotrieková doska s poddyhou, drevotrieková doska fóliovaná, fóliovaná MDF doska, MDF doska predizolovaná s ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, masív
- Veľmi vhodné na profilované dielce a lišty kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.

Spracovanie

Viskozita pri dodávke	80 ± 5 s podľa normy DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Viskozita pri spracovaní	Airless - striekanie s predrozprašovacou dýzou/ striekanie Airmix (0,28-0,33 mm dýza, 120 barov/1-2 bary) cca 80 s – nezriedený
	Nízkotlakové striekanie (2 mm dýza, 3-4 bary) 65 - 80 s – nezriedený, do 5 % vody
Množstvo nánosu	cca 200 g/m ² / nános; pre plnivé nalakované plochy je potrebný dvojnásobný nános plniča s medzibrúsením
Čas sušenia	Po prvom nástreku plniča sa po cca 5 hodinách sušenia pri izbovej teplote prevedie len ľahké hladké brúsenie brúsnym papierom zrnitosti 280, po druhom nástreku plniča je potrebné dodržať čas sušenia najmenej 12 hodín pred medzibrúsením, aby sa zabezpečil dobrý stav nasledujúceho lakovania vrchným lakom.
Medzibrúsenie	Brúsnym papierom zrnitosti 280-320; medzibrúsenie by sa malo previesť bezprostredne pred nanosením vrchného laku, aby bola zaručená dobrá príľnavosť.
Min. pracovná teplota	Teplota laku, striekaného objektu a priestoru musí byť minimálne +15 °C.
Vrchný lak	ADLER Pigmocryl CFB v želanom farebnom odtieni.

Prosím obráťte

04-09 (nahrádza 07-03)

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobu vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Lakovanie MDF dosiek

Vybrúsené MDF dosky sa musia pred nánosom výrobku ADLER Aqua-Spritzfüller Weiss 31010 predizolovať vhodným bezfarebným lakom (napr. ADLER Aqua-Soft CFB)
Čas sušenia bezfarebného izolačného základu cez noc zabezpečuje dobrý izolačný účinok, resp. dobrý stav nasledujúceho nánosu plniča.

Brúsenie izolačného základu pred ďalším lakovaním nie je potrebné a ani sa neodporúča, ak neprekročí čas sušenia 3 dni (nebezpečenstvo prebrúsenia izolačného základu).

Rešpektujte prosím naše **pracovné smernice pre vodouriediteľné laky na drevo** ako aj **kartu bezpečnostných údajov**.

Údaje

Riedenie	voda
Skladovateľnosť	6 mesiacov – chrániť pred mrazom

Špecifikácia

ADLER Aqua-Spritzfüller weiss (biely) 31010

Balenie

6 kg, 32 kg, 150 kg, 800 kg