

## ADLER Aqua-Spritzlack Eco

## 30270 ff

Vodouriediteľný, rýchlo schnúci číry lak pre priemyselné a remeselné použitie

### POPIS PRODUKTU

#### Popis

Vodouriediteľný, 1-zložkový číry lak na drevo. Rýchlo schnúci, spracovateľný spôsobom „lak-na-lak“, veľmi dobrá odolnosť voči krémom a tukom (CFB), dobrá mechanická a chemická odolnosť, veľmi dobrá svetlostálosť, vynikajúca tixotropia a dobrá plnivosť. Obzvlášť vhodný na lakovanie produktov, kde sa vyžaduje rýchla stohovateľnosť.

#### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12** (povrchy nábytku):  
Chemická odolnosť: 1-C  
Správanie sa pri odere: 2-D ( $\geq 50$  U)  
Správanie sa pri poškrabani: 4-E (0,9 N)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v kombinácii s ťažko horľavým podkladom  
ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1) Q1, Tr 1
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** odolnosť voči potu a slinám
- **ÖNORM EN 71-3** „Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov“ (neobsahuje ťažké kovy)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+


#### Oblasti použitia



- Pre slabo namáhané diely nábytku a interiérového zariadenia
- Oblasť použitia IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Pre lakovanie stenových a stropných elementov
- Pre priemyselné lakovanie truhel
- Pre ťažko horľavé, resp. zápalné výrobky


### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C
- Rôzne druhy dreva ako **dub**, **smrekovec**, atď obsahujú vo vode rozpustné extraktívne látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými lakmi.. Aby sa zabránilo sfarbeniu alebo zanechávaniu stôp (to môže byť rozdielne podľa pôvodu dreva), odporúčame preto pri lakovaní **duba**, **smrekovca** a **iných drevín bohatých na extraktívne látky** predzákladovať s ADLER PUR-Primer 25291 (dodržať technický list). Alternatívne môže byť pre listnaté drevo použitý ADLER Aqua-Intense GL 30016
- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre laky na nábytok na báze vody**“

- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov

**Spôsob nanášania**

5 %

Spôsob nanášania	Airless	Ailess s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, etc.)	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,8 – 2,0
Tlak striekania (bary)	100 – 120	80 – 100	3 – 4
Pomocný vzduch (bary)	-	1 - 2	-
Riedenie	vodou		
Prídavok riedidla v %	-	-	cca 5
Množstvo nánosu (g/m <sup>2</sup> )	cca 80 – 120 na náter Celkové množstvo nánosu: (základ a vrchný lak) max 450		

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný	po cca. 2 hod.
Manipulovateľný a stohovateľný	po cca. 2 - 3 hod.

Uvedené čísla sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nižšie teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia predĺžiť.

Aby sa zabezpečilo lepšie následné lakovanie, odporúčame schnutie cez noc pri izbovej teplote. Okrem toho budú zvyšné rozpúšťadlá v lakovom filme obsiahnuté len v malom množstve.

**Čistenie náradia**

Ihneď po použití vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté drevo (masív)

**Príprava podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez oddeľujúcich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

**Príprava podkladu****Listnaté dreviný:**

Prebrúsiť zrnitosťou 150 – 180 a očistiť

**Ihličnaté dreviný:**

Prebrúsiť zrnitosťou 100 – 150 a očistiť


**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Základovanie**

1 x ADLER Aqua-Spritzlack Eco 30270 ff

**Medzibrúsenie**

Zrnitosť 240 – 320

Zabrániť prebrúseniu, nakoľko môže dôjsť k rozdielom vo zvýraznení



textúry dreva, ktoré sa časom ešte zosilnia (zažltnutie).

### Vrchné lakovanie

1 x ADLER Aqua-Spritzlack Eco 30270 ff

## ČISTENIE & OŠETROVANIE

### Čistenie & ošetrovanie

Čistiť s ADLER Clean Möbelreiniger 96490.

Ošetrovanie plôch so stupňom lesku G30 až G70 s ADLER Clean Möbelpflege 96491. Výnimku tvoria lesklé plochy (obzvlášť leštené), kde dochádza k tvorbe šmúh.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosť balenia

25 kg

### Farebné odtiene/stupne lesku


G5	Prirodzený mat	30270
G10	Hlboký mat	30271
G30	Mat	30273
G50	Polomat	30275
G70	Hodvábny mat	30277

### Ďalšie produkty

ADLER Aqua-Intense GL 30016  
 ADLER PUR-Primer 25291  
 ADLER Aqua-Cleaner 80080  
 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490  
 ADLER Clean-Möbelpflege 96491

## ĎALŠIE POKYNY

### Životnosť/skladovanie



Minimálne 9 mesiacov v originálne uzavretých obaloch.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

### Technické údaje

Viskozita pri dodaní 45 ± 5 podľa DIN 53211 (6-mm pohár, 20 °C)

### Technicko-bezpečnostné údaje



Prosím, dodržujte príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

Produkt je určený len pre priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdychnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).