


## ADLER Aqua-Wischbeize

12081 ff



### Leírás

Fényálló pigment bázisú, vízzel hígítható, markáns pácképet adó kenőpác. Áttetsző, mély tónusú színárnyalataival kihangsúlyozza a fa szerkezetét. A színárnyalatok egymással keverhetők, szükség esetén vízzel világosíthatóak. Vízzel hígítható ill. oldószer tartalmú lakkokkal átlakkozható.

### Alkalmazási területek

Lombhullató fajták - bükk, cseresznye, mogyoró, nyír vagy juhar pácolására alkalmas. Különösen megfelel erősen szívó fajták, pl. nyárfa és tulipánfa pácolására. Erősen nedvszívó fajtáknál, mint pl. nyárfa és tanganyika, nagy felületen való felhordásra nem ajánljuk, főleg ha azok erősen profilozottak is (pác beszárad).

### Feldolgozás

A felületet gondosan csiszolja át 180 - 220 szemcseméretű csiszolópapírral. A csiszoláskor keletkezett port alaposan távolítsa el, különösen a fa pórusaiból. Elkopott csiszolópapír és egyenetlen csiszolás foltos pácképet eredményezhet. Előnyös, ha a felületet pácolás előtt benedvesítjük és 180 - 220 szemcseméretű csiszolópapírral simára csiszoljuk.

Szükség esetén -világosítás céljából - az **ADLER Aqua-Wischbeize** pác legfeljebb 1:5 arányban vízzel hígítható (pác:víz). A keveréket naponta többször keverje fel, és egy munkanapon belül használja is fel. Amennyiben hosszabb felhordási időre van szüksége, a keverékhez adjon **ADLER Verzögerer 89336** késleltető adalékot, a pácanyaghoz viszonyítva max. 50%-ig terjedő mennyiségben. Több késleltetőt ne adjon hozzá, mert tapadási problémát okozhat.

Az **ADLER Aqua-Wischbeize** pácot feldolgozás előtt és közben gondosan keverje fel. Egyenetlen, telített felhordásához használjon puha pác-szivacsot. Az anyag szórással is felhordható (sűrített levegős szórás, fúvókaméret 1,5 - 1,8 mm, szórónyomás 2,0 - 2,5 bar). A pác felvitelére alkalmas airless ill. airmix készülék is kis nyomáson (fúvókaméret 0,18 - 0,23 mm, nyomás 30 - 50 bar). A fölösleget egy nem foszló páctörítő papírral (Ballen) a faanyag szála mentén hosszanti irányban azonnal le kell törölni.

### Száradási idő

A megfelelő száradási idő 20 °C szobahőmérsékleten kb. 12 óra, legjobb, ha éjszaka szárítjuk. Vízzel hígítható falakkal a felület már 5 óra száradást követően is átlakkozható. Oldószer tartalmú lakk használata esetén a 12 óra száradási időt be kell tartani.

Lakkozás előtt okvetlenül végezzen próbapácolást és próbalakkozást az eredeti faanyag mintadarabján, hogy meg tudja győződni a végső színárnyalatról és efektről. Adott megrendeléshez a pácanyagot ugyanabból a gyártási tételből használja.

3-05 (10-04 helyett)

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43 (0)5242 6922-303**

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási terület és feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színkálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.

Folytatás

ADLER Aqua-Wischbeize 12081 ff

Vegye figyelembe a megfelelő „Biztonsági adatlapot”!

## **További útmutatások**

<b>Hígítás</b>	vízzel
<b>Késleltető adalék</b>	ADLER Verzögerer 89336
<b>Tárolási idő</b>	Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 1 év

## **Csomagolás**

900 ml, 4 l

## **Kiadósság**

Rétegenként 10 m<sup>2</sup>/l, a mennyiség a munkadarab alakjától függően változhat.

## **Színárnyalatok**

Kirsche (cseresznye)	12081
Nuss hell (mogyoró, világos)	12082
Nuss Rot (mogyoró, vörös)	12083
Nuss Antik (mogyoró, antik)	12084

## **Színező paszták**

Farbpaste Gelb (sárga)	89145
Farbpaste Rot (vörös)	89146
Farbpaste Schwarz (fekete)	89147

A páchoz legfeljebb 20% színező paszta adható!