

Aquafix S

8110

Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme für Industrie und Gewerbe


PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 91201

Allgemeines

Strukturpaste für farblose und pigmentierte, wasserbasierte ADLER Möbellacke oder Aquawood Fenster- und Haustürenprodukte, Polycolor 2K SQ oder ADLER Print-Protect zur Erzielung von strukturierten Oberflächen. Das Produkt nimmt keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität des Lacksystems (chemische und mechanische Beständigkeiten).

Anwendungsgebiete



Für strapazierfähige Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau und im geschützten Außenbereich.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aquafix S (8110) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Aquafix S (8110) führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit Aquafix S (8110) ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.

Zugabemenge



Max. 4 - 8 Gew.-% auf Lack.

Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:

Wasserbasierte ADLER Möbellacke wie z.B.: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %
Aquawood Protor-Finish D (5808) und Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) und Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	bis max. 8 %
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) oder Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	bis max. 4 %


Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix S (8110) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

250 g, 650 g, 1 kg

Feinheiten

Aquafix S Grob (91201)

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 9 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.