

Aquafix S

8110

Strukturna pasta za premazne sisteme na vodni osnovi za industrijsko in komercialno uporabo


OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka: 91201

Splošno

Strukturna pasta za brezbarvne in pigmentirane lake za pohištvo ADLER na vodni osnovi ali za okna in vhodna vrata Aquawood, Polycolor 2K SQ ali ADLER Print-Protect za izdelavo strukturiranih površin. Izdelek ne vpliva na kakovost površine premaznega sistema (kemična in mehanska odpornost).

Področja uporabe



Za vzdržljive površine s strukturnim učinkom v vseh notranjih prostorih in na zaščitениh zunanjih površinah.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
- Aquafix S (8110) skrbno vmešajte v nestrjen in nerazredčen lak; nato dodajte trdilo in potrebno količino razredčila.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Aquafix S (8110) privede v odvisnosti od uporabljene količine do vidnega zmanjšanja sijaja osnovnega laka.
- Sloje laka je mogoče odstraniti z izdelkom Aquafix S (8110) (brez vmesnega brušenja, v 24 urah); vendar se s tem zmanjša tudi struktura površine.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja privedejo do motenj filma in oprijema.

Dodatne količine

4–8%

Najv. 4–8 ut. % na lak.

V odvisnosti od premaznega sistema so priporočene naslednje dodatne količine:

Laki za pohištvo na vodni osnovi ADLER, npr.: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %
Aquawood Protor-Finish D (5808) in Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) in Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	do najv. 8 %
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) ali Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	do najv. 4 %

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)

Dodajanje izdelka Aquafix S (8110) ne vpliva na sušenje premaznih sistemov.

Čiščenje delovnih naprav

8029

Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušenih ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

250 g, 650 g, 1 kg

Tankost

Aquafix S Grob (91201)

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 9 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Varnostni podatki

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.