

## Aquawood Intercare ES

5501

Wasserbasierter, isolierender Spritzfüller für Industrie und Gewerbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines


Wasserbasierter, rasch trocknender Spritzfüller. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Schleifbarkeit, gute Füllkraft, sehr gute Ergiebigkeit und gute Isolierwirkung von Holzinhaltsstoffen aus. Besonders umweltschonend durch niedrigen Gehalt an organischen Lösemitteln.

#### Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **Eingetragen in baubook**  
Kriterien von "Baubook Ökologisch ausschreiben" erfüllt
- **Französische Verordnung DEVL1104875A**  
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

#### Anwendungsgebiete



Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich, wie z.B. Holzfenster, Haustüren, Fensterläden, Tore, Wintergärten.

Besonders geeignet für Weichhölzer.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren. Beim Aufrühren aber Lufteintrag vermeiden.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Zu geringe Auftragsmengen, zu starker Zwischenschliff und/oder stärkere Verdünnung verringern die Isolierwirkung.
- Beim Wechsel von Aquawood Intercare ES (5501) auf andere Wasserlacksysteme muss auf eine ausreichende Zwischenreinigung der Leitungen und Spritzgeräte geachtet werden, am besten mit warmem Wasser.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

- Bitte beachten Sie unsere **ARL 300 – Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Allgemeiner Teil** samt Normen und Richtlinien für den Fensterbau.

## Auftragstechnik



|                                  | Airless         | Airless luftunterstützt (Airmix®, Aircoat, etc.) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Spritzdüse Ø (mm)                | 0,28 – 0,33     |                                                  |
| Spritzdüse Ø (Zoll)              | 0,011 – 0,013   |                                                  |
| Spritzwinkel (°)                 | 20 – 40         |                                                  |
| Spritzdruck (bar)                | 80 – 100        |                                                  |
| Zerstäuberluft (bar)             | -               | 0,5 – 1,5                                        |
| Spritzabstand (cm)               | 25              |                                                  |
| Feinsieb (µm)                    | 150 (100 Mesh)* |                                                  |
| Auftragsmenge Auftrag (g/m²) pro | 175 - 225       |                                                  |
| Nassfilm (µm)                    | 150 - 200       |                                                  |

\* Feinere Siebe sind ungeeignet

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

## Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



|                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Überlackierbar bei Raumtemperatur                                                                                                  | ca. 4 Stunde(n) |
| Überlackierbar nach forcierter Trocknung<br>20 Minuten Abtropfen<br>50 Minuten Trockenphase (35 – 40 °C)<br>20 Minuten Abkühlphase | ca. 90 Minuten  |

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

## Reinigung der Arbeitsgeräte



8029

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

## UNTERGRUND

### Untergrundart

Holz gemäß Richtlinien für den Fensterbau

### Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

### Holzfeuchte

13 % ± 2 %

## BESCHICHTUNGSaufbau


|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeines</b>                                                                                          | Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Imprägnierung</b>                                                                                        | <p>1 x Aquawood Primo A2 (5452)</p> <p>Zwischentrocknung: ca. 4 Stunde(n)</p> <p>Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere <b>ARL 056 – Arbeitsrichtlinie zur Verwendung von Holzschutzmitteln</b>.</p> |
| <b>Zwischenbeschichtung</b>                                                                                 | <p>1 x Aquawood Intercare ES (5501)</p> <p>Zwischentrockenzeit: ca. 4 Stunde(n)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zwischenschliff</b><br> | <p>Körnung 220 – 280</p> <p>Schleifstaub entfernen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Schlussbeschichtung</b>                                                                                  | <p>1 x Aquawood Covatop XT 20 (5020)</p> <p>oder</p> <p>1 x Aquawood Covapro 20 (5023)</p> <p>oder</p> <p>1 x Aquawood Covapro 40 (5029)</p> <p>oder</p> <p>1 x Aquawood Covapro 60 (5027)</p>                                                                                                                                     |
| <b>Für Haustüren</b>                                                                                        | Zusätzlicher Auftrag von Aquawood Protect (5128) (farbloser 2K-Lack) erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                 |

## BESTELLHINWEISE

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebindegrößen</b>                                                                                              | 5 kg, 25 kg, 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farbtöne/Glanzgrade</b><br> | <p><b>Standardfarbe(n):</b><br/>         Weiß (5501050000)</p> <p>Weitere Farbtöne sind über das <b>ADLER Farbmischsystem ADLERMix</b> mischbar.</p> <p><b>Basislack(e):</b><br/>         Aquawood Intercare ES Basis W30 (5501000030)</p> <p>Bitte beachten Sie unsere <b>ARL 800 – Arbeitsrichtlinie für das Arbeiten (inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und Color4You Dosiermaschinen</b>.</p> |
| <b>Zusatzprodukte</b>                                                                                             | <p>Aqua-Cleaner 8029 (8029)</p> <p>Aquawood Covapro 20 (5023)</p> <p>Aquawood Covapro 40 (5029)</p> <p>Aquawood Covapro 60 (5027)</p> <p>Aquawood Covatop XT 20 (5020)</p> <p>Aquawood Primo A2 (5452)</p> <p>Aquawood Protect (5128)</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>                                                                                                 |

## WEITERE HINWEISE

### Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

### Technische Daten

VOC-Gehalt der anwendungsfertigen Mischung: EU-Grenzwert für Aquawood Intercare ES (Kat A/d): 130 g/l.

Aquawood Intercare ES enthält maximal 60 g/l VOC.

### GISCODE

BSW30

### DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen)

Qualitätsstufe 4 (bei werkseitiger Beschichtung)

### Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Bei Schleifarbeiten mindestens Staubfilter P2 als persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub verwenden. Bei Laubholz (v.a. Buche, Eiche) wird ein Staubfilter P3 empfohlen.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.