

Aquawood Ligno+ Sealer SQ

59114

Prodotto intermedio all'acqua per finestre in legno e portoncini d'ingresso per l'industria e il professionista.

Fa parte del ciclo di verniciatura a 4 mani assieme a Aquawood Ligno+ Base, Aquawood Ligno+ Sealer e Aquawood Ligno+ Top

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Prodotto intermedio all'acqua, incolore, pronto a spruzzo. Utilizzando il ciclo di sopra si ottiene un'ottima resistenza alle intemperie e trasparenza sui legni di conifera. Ecologico, resistente al blocking, buon riempimento e buona carteggiatura. Diminuisce il rischio di carteggiare l'impregnante colorato fino al legno vivo. Minimizza i disturbi superficiali sul Larice e generalmente sulle conifere molto resinose. Superfici particolarmente piene e lisce. Grazie all'eccellente protezione all'umidità migliora la resistenza alle intemperie dei cicli.

Caratteristiche particolari e norme




- Il prodotto protegge dall'attacco dai funghi dell'azzurramento e dalle muffe tramite un principio attivo biocida.

Sostanze attive:

0,3% (0,3 g/100 g) IPBC (3-Iodpropinylbutylcarbamat)

- Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campo d'impiego



- Elementi in legno a precisione dimensionale all'esterno come finestre in legno, portoncini d'ingresso o porte di garage nelle classe d'utilizzo 2 e 3 senza contatto a terra.
- Particolarmente adatto per legno tenero poco resinoso.
- Non adatto per ambienti umidi (p. es. piscine coperte).
- Non efficace per latifoglie colorate come per esempio Meranti, Mogano, etc.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Prima dell'utilizzo prego mescolare bene il prodotto. Evitare l'inglobamento d'aria durante questa operazione.
- Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 e 25°C con relativa umidità tra il 40 e 80%.
- Senza applicazione della finitura il prodotto non è resistente alle intemperie!

12-15 (sostituisce 08-14) ZKL 5711


./segue

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
 Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

- Prego, rispettare le nostre „**Direttive per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata**“ incluse le Norme e Direttive per la costruzione delle finestre.

Metodo di applicazione




Metodo d'applicazione	Airless	Airless pressurizzato (Airmix, Aircoat, ecc.)	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	0,28	0,28	1,8
Ugello (ø inch)	0,011	0,011	
Angolo di spruzzo (grado)	20 – 40	20 – 40	-
Pressione spruzzo (bar)	80 – 100	80 – 100	3 – 4
Aria di polverizzazione (bar)	-	0,5 – 1,5	-
Quantitativo d'applicazione (g/m ²)	100 – 125		
Resa per mano (g/m ²) ¹⁾	200 – 250		
Resa per mano (g/ml) ¹⁾	100 – 125		
¹⁾ Resa incluso l'overspray.			

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e la natura del supporto, nonché l'umidità del supporto, influiscono sul quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e 50 % umidità relativa)



Fuori polvere (ISO 1517)	dopo ca. 30 min
Asciutto al tatto	dopo ca. 1 ora
Sovraverniciabile	dopo ca. 2 ore
Sovraverniciabile dopo l' essiccazione forzata: 20 min scolare 50 min ciclo di essiccazione (35 – 40 °C) 20 min ciclo di raffreddamento	dopo 90 min

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.


Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (sverniciatore).

SUPPORTO	
Tipo di supporto	Legno di conifera, Rovere e Larice secondo la Direttiva per la costruzione delle finestre.
Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di distaccanti come grasso, cera, silicone, resina etc. e privo di polvere di legno e ne deve essere verificata l'idoneità per la verniciatura.
Umidità del legno	Elementi costruttivi a precisione dimensionale: 13 % +/- 2 %
CICLO DI VERNICIATURA	
Fondo	<p>Legno di conifera e Larice: 1 x Aquawood Ligno+ Base 57960</p> <p>Rovere: 1x Aquawood Ligno+ Base, Eiche Natur 57961 Essiccazione intermedia: ca. 4 ore</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>
Applicazione intermedia	<p>1 x Aquawood Ligno+ Sealer 59110 Essiccazione intermedia: almeno 2 ore</p> <p>Applicazione aggiuntiva per Rovere, Larice e generalmente per tutti i legni di conifera ricchi di resine:</p> <p>1 x Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114 Strato umido 100-125 µm</p> <p>Sigillatura di tutti i giunti V con ADLER V-Fugensiegel trasparente 55630.</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>
Carteggiatura intermedia	<p>Grana 220 – 240.</p> <p>Eliminare la polvere di carteggiatura.</p>
	
Finitura	<p>Legno di conifera: Aquawood Ligno+ Top 59111 Strato umido 250 - 275 µm</p> <p>Larice: Aquawood Ligno+ Top, Lärche Natur 59141 Strato umido 250 – 275 µm</p> <p>Rovere: Aquawood Ligno+ Top, Eiche Natur 59106 Strato umido 250 – 275 µm</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>

INDICAZIONI PER GLI ORDINI


Confezioni 5 kg; 25 kg; 120-kg-Polyfass

Tonalità/gradi di brillantezza Farblos (incolore) 59114

Prodotti complementari
 Aquawood Ligno+ Base 57960
 Aquawood Ligno+ Sealer 59110
 Aquawood Ligno+ Top 59111
 Aquawood Ligno+ Top, Lärche Natur 59141
 Aquawood Ligno+ Top, Eiche Natur 59106
 ADLER V-Fugensiegel transparent 55630
 ADLER Aqua-Cleaner 80080
 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio



Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Dati tecnici

Contenuto COV Valore limite UE per Aquawood Ligno+ Sealer SQ (Kat. A/e): 130 g/l (2010).
 Aquawood Ligno+ Sealer SQ contiene al massimo 100 g/l VOC.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Preghiamo consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.