

Aquawood MDF-Primer

5439

Bezfarebný **základ** na báze vody pre MDF-vchodové dvere s krycou povrchovou úpravou, priemyselné a remeselné použitie.

Systémovo určený pre **kombináciu** s Adler **Aquawood Protor-Base D** resp. **Aquawood Protor-Finish D**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné


Vodouriediteľný, bezfarebný 1-zložkový základ pre MDF v interiéri a exteriéri s veľmi dobrou priľnavosťou a veľmi vysokou odolnosťou voči vode špeciálne pre systém povrchovej úpravy vchodových dverí Aquawood Protor

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+


Oblasti použitia




- Vysokohodnotné vchodové dvere z MDF

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt **premiešať**
- Teplota laku, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15-25°C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40-80%
- Prosíme rešpektujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov**“ vrátane Noriem a smerníc pre výrobu okien.

Spôsob nanášania

Spôsob nanášania	Natieranie, valček	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atď)	Nádobková pištoľ
tryska (ø mm)		0,28 -0,33	2,2
Tryska (ø inch)		0,011-0,013	
Tlak striekania (bary)		80-100	3-4
Rozprašovací vzduch (bary)	-	1-2	-
Množstvo nánosu µm	Cca 125-150		

Tvar, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 20°C)



Prach sa nelepí	cca. 30 min
Nelepivý	cca. 4 h
preschnutý	po cca. 12 h

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreva, hrúbky vrstvy, teploty, prúdení vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. (príliš rýchle sušenie)

Čistenie náradia

Pracovné náradie ihneď po použití vodou.

Zaschnuté zvyšky farieb odstráňte s ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

MDF: použiť iba vlhku odolné MDF-dosky typu V100 resp. výrobcom odporúčené kvality pre použitie v exteriéri.


Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt, vosku a drevného prachu. **Brúsenie zrnitosťou 150.**

Vlhkosť dreva

Rozmerovo stabilné stavebné diely: 13 % +/- 2 %

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základovanie	Frézovania a hrany predtrieť s Aquawood MDF-Primer. Schnutie min 4 hodiny. Brúsenie zrnitosťou 240. Celú plochu prestriekať nezriedeným Aquawood MDF-Primer. Hrúbka mokrého filmu 125 až 150 µm. Schnutie min. 4 hodiny.
Medzibrúsenie	zrnitosťou 240.
Medzivrstva	1 x Aquawood Protor-Base D 43740 Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
Madzibrúsenie	Zrnitosťou 220-240
	
Vrchné lakovanie	1 x Aquawood Protor-Finish D 5173 Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.
STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA	
Starostlivosť	Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň. Pre dlhú trvácnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne. Čistenie s ADLER Top-Cleaner 51696 a starostlivosť s ADLER Door-Finish 51700 v sete ADLER Haustürenpflegeset 51709 Oprava malých poškodení s originálnym materiálom. Prosíme rešpektujte príslušné technické listy produktov.
Renovácia	Pullex Renovier-Grund 50236 ff a Pullex Color 50530 ff, alternatívne Pullex Aqua-Color 53331 ff. Prosíme rešpektujte príslušné technické listy produktov.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosť balenia	2,2 kg; 8 kg;
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné odtiene: Farblos (bezfarebný) 5439000200
Ďalšie produkty	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER Top-Cleaner 51696 ADLER Door-Finish 51700 ADLER Haustürenpflegeset 51709 Aquawood Protor-Base D 43740 Aquawood Protor-Finish D 5173 ff Pullex Renovier-Grund 50236 ff Pullex Color 50530 ff Pullex Aqua-Color 53331 ff

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre Aquawood MDF-Primer (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Aquawood MDF-Primer obsahuje maximálne 40 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosolu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).

Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu môžete obdržať prostredníctvom www.adler.sk