


ARTEKO-ELASTIK

96870 ff



Popis výrobku

Vodou ředitelná, extrémně bohatá na sušinu a vysoce elastická stěrka na bázi vysokomolekulárního polymeru. Vykazuje trvalou elasticitu i po několika letech povětrnostních vlivů. Zabraňuje kapilárnímu příjmu vody oblastmi čelního dřeva.

Oblasti použití

Dřevěná okna a dveře (příčky a přiznané spáry)

Způsob nanášení

Lis na tmelení nebo japonská stěrka

Základování

Transparentní lazury:

1 x Aquawood TIG 57701 (viz technický list)
schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny
1 x Aquawood Intermedio 53663 (viz technický list)
schnutí mezi nátěry minimálně 2 hodiny
1 x Arteko-Elastik 96870 ff

Krycí barvy:

1 x Aquawood TIG U 57600 (viz technický list)
schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny
1 x Aquawood Intermedio 53663 (viz technický list)
schnutí mezi nátěry minimálně 2 hodiny
1 x Arteko-Elastik 96870 ff

Poznámka: Arteko je možno použít i na mezinátěr ADLER Acryl-Spritzfüller 41002.

Vrchní nátěr

Transparentní lazury:

Aquawood DSL Spritzqualität 51751 (viz technický list)

Krycí barvy:

ADLER Acryl-Spritzlack (viz technický list)

Ředění

Používat neředěný

Teplota zpracování a objektu

Nesmí být nižší než + 10 °C
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí.

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

2 – 4 hodiny, podle vlhkosti vzduchu a nanášeného množství

Pracovní přístroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Naschlé zbytky barev odstranit výrobkem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer 95125.

Dodávané balení

320 ml kartuše

Skladování

V chladu, ale ne v mrazu

Skladovatelnost

1 rok v originálně uzavřených nádobách

Barevné odstíny

Weiß 96870 (bílý), Farblos 96871 (bezbarvý)

10-09 (nahrazuje 11-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.