

Aviva Fungisan

8308

Vodou ředitelný desinfekční roztok pro sanitaci povrchů napadených plísněmi a řasami, v interiéru i exteriéru. Pro řemeslné a domácí zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelný sanační prostředek, s nízkým zápachem, pro čištění plísní a řas na zdivu a dřevě.
Nepoškozuje neporušené nátěry.
Produkt je vyroben bez obsahu těžkých kovů a fenolických látek.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- Použité účinné látky mají desinfekční účinek a slouží k předběžné úpravě povrchů napadených řasami a plísněmi.
Účinná látka:
0.5 g/kg (0.05 %) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
4.8 g/kg (0.48 %) Benzyl dimethylalkylammoniumchlorid
- Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití

Povrchy napadené plísněmi, řasami a zeleným povlakem.



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu. Dobře zakryjte okolní plochy, které nemají být ošetřeny.
- Připraveno k použití, nesmí se ředit!
- Ošetření by se nemělo provádět na mokrému povrchu, protože jinak nedochází k hloubkovému účinku.
- Použité účinné látky jsou rozpustné a rozložitelné ve vodě, proto se doporučuje překrýt vrchním nátěrem.
- Vzhledem k rozpustnosti ve vodě se nesmí Aviva Fungisan (8308) přidávat jako přísada do vrchních nátěrů pro venkovní použití.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování,

podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)

Natírání

8

Aplikujte nejlépe štětcem nebo kartáčem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:

cca 24 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Minerální podklady pokryté řasami, zeleným povlakem nebo plísněmi, staré nátěry a dřevo.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363

Příprava podkladu

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Přiléhavé rostliny a citlivé povrchy, které nemají být očištěny, zakryjte nebo po použití okamžitě opláchněte vodou.

Přilnavé nečistoty a výkvěty, řasy, zelené usazeniny nebo plísně je třeba odstranit vhodnými čistícími metodami.

Při mokrému čištění nebo při odvodu odpadní vody je třeba dodržovat zákonné předpisy týkající se likvidace odpadních vod.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános produktu

1 x Aviva Fungisan (8308)

Mezioperační schnutí: cca 24 hod.

V případě silného napadení nebo silně nasákavých podkladů doporučujeme produkt aplikovat opakovaně.

Následná povrchová úprava

Po 24 hodinách lze nanášet požadovanou fasádní barvu Aviva, interiérovou barvu Aviva a na dřevo odpovídající systém povrchové úpravy na dřevo ADLER.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

11, 5 l

Barevné odstíny / stupně lesku

Aviva Fungisan (8308000210)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.