

Aviva Fungisan

8308

Wodny roztwór dezynfekujący przeznaczony do **renowacji powierzchni zaatakowanych przez grzyby i glony** do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, **dedykowany dla DIY i dla rzemiosła**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Bezzapachowy, wodny środek do renowacji, wspomagający czyszczenie powierzchni zaatakowanych przez grzyby i glony na murach i drewnie. Nie niszczy nienaruszonych powłok. Produkt został opracowany bez dodatku metali ciężkich i substancji fenolowych.

Szczegółne właściwości i normy badań



- Zastosowane substancje aktywne oferują działanie dezynfekujące do wstępnej obróbki powierzchni zaatakowanych przez glony i grzyby.

Substancje czynne:

0.5 g/kg (0.05 %) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on


4.8 g/kg (0.48 %) Benzyldimethylalkylammoniumchlorid

- Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania

Powierzchnie zaatakowane przez pleśń, glony, zielony osad.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia dobrze przykryć.
- Gotowy do użycia, nie rozcieńczać!
- Obróbka nie powinna być przeprowadzana na mokrej powierzchni, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie efektu głębokości.
- Zastosowane substancje aktywne są rozpuszczalne w wodzie i ulegają degradacji, dlatego zaleca się nałożenie warstwy nawierzchniowej.
- Aviva Fungisan (8308) ze względu na rozpuszczalność w wodzie nie może być stosowany jako dodatek do nawierzchni w zastosowaniach zewnętrznych.

- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



	Pędzel
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	8

Najlepiej za pomocą pędzla lub szczotki.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Kolejna warstwa	ok. 24 godz.
-----------------	--------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Podłoża mineralne, stare powłoki i drewno zaatakowane przez glony, zielony nalot lub grzyby.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363

Przygotowanie podłoża

Usunąć stare powłoki w złym stanie.

Należy przykryć rośliny znajdujące się w pobliżu i wrażliwe powierzchnie, które nie mają być czyszczone, bądź po użyciu natychmiast spłukać wodą.

Przylegające zabrudzenia, a także wykwity, glony, zielony nalot lub grzyby należy usuwać za pomocą odpowiednich metod czyszczenia.

W przypadku czyszczenia na mokro bądź wody odpływowej należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji ścieków.

BUDOWA POWŁOKI

Naniesienie produktu

1 x Aviva Fungisan (8308)

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 24 godz.

W przypadku silnego porażenia lub mocno chłonnych podłoży zalecamy dwukrotne zastosowanie produktu.

Następna warstwa

Po 24 godzinach można nanieść wybraną farbę elewacyjną oraz farbę do wnętrza Aviva, a na drewno odpowiedni lakier do drewna ADLER.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

1 l, 5 l

**Odcienie barwy / stopnie
połysku**

Aviva Fungisan (8308000210)

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl