

Aviva Isolier-Weiß

4070050071

Pregiata pittura isolante e ristrutturante per il **fai-da-te** e il **professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Idropittura speciale all'acqua per interni con eccellente potere isolante e copertura dello sporco come nicotina, fuliggine e macchie secche d'acqua. Altamente resistente e lavabile.

Il prodotto ha un'ottima resa, è facile da lavorare ed è formulato senza l'aggiunta di solventi e plasticizzanti.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 13300**
Resistenza all'abrasione da liquidi: classe 1
Rapporto di contrasto (potere coprente): classe 2 (con 7 m²/l)
Gradi di brillantezza: opaco profondo
Granulometria massima: fine (< 100 µm)
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: **A+**


Campo d'impiego



Muri scoloriti da nicotina o macchie d'acqua in ambienti privati, cucine, asili nido, etc.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare in caso di temperature inferiori a +8°C e/o umidità relativa > 80%.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola tirata.
- I segni di correzione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice).
- Rimuovere immediatamente con acqua le polverizzazioni della vernice.
- Una sovraverniciatura anticipata diminuisce il potere isolante!

Metodo di applicazione

Metodo di applicazione	Pennello	Rullo	Airless Pressurizzato (Airmix, Aircoat, etc.)
Ugello (ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Ugello (ø inch)	-	-	0,021 – 0,026
Angolo di apertura (grado)	-	-	50
Pressione spruzzo (bar)	-	-	150 – 180
Filtro fine	-	-	0,2 mm
Diluizione	acqua		
Aggiunta di diluente in %	max. 5		
Consumo ml/m ²	ca. 125 - 145	ca. 145	
Resa per applicazione (m ² /l) ¹⁾	ca. 7 - 8	ca. 7	
¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray.			

La forma e la natura del supporto influiscono sul quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

Tempi di essiccazione

(a temperatura 20°C)



Verniciatura successiva	dopo almeno 12 ore
-------------------------	--------------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare notevolmente i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Eliminare i resti induriti di vernice con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Intonaci minerali, gesso morto, calcestruzzo, pannelli di cartongesso nonché vecchie pitture saldamente aderenti.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di distaccanti, e ne deve essere verificata la stabilità e l'idoneità.

Osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 Parte 2.

Vedi anche VOB, DIN 18363, Parte C, Par. 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

Vecchi strati di vernici non aderenti vanno eliminati accuratamente.

Preparazione del supporto

- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso od oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Trattare le muffe con Aviva Schimmelex 8309000200 o con Aviva Fungisan 8308000210.

Rivestimenti stabili

Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e poco assorbenti. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Tempere

Lavare accuratamente e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

Si veda "Preparazione del supporto"

Applicazione intermedia

Aviva Isolier-Weiß 4070050071
diluita con max. 5% di acqua.

Le macchie da nicotina appaiono attraverso la prima mano. Dalla mano successiva si ottiene una superficie impeccabile.

Finitura**Pittura bianca:**

Aviva Isolier-Weiß 4070050071 non diluito

Pittura colorata:

1 – 2 mani di Aviva Ultra-Color 4060000015ff nella tonalità desiderata

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1 l, 3 l, 9 l

Tonalità/gradi di brillantezza

Weiß 4070050071

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.

Prodotti complementari

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Schimmelex 8309000200
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Entfetter 80394
Aviva Ultra-Color 4060000015 sgg.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.



Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Dati tecnici	Contenuto VOC	Valore limite UE per Aviva Isolier-Weiß (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Isolier-Weiß contiene < 1 g/l VOC.
Codice prodotto per pitture e vernici	M-DF01	
Indicazioni tecniche di sicurezza		Consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com .

	Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.
---	---
