

ADLER Beton-Siegel**42700 sgg.**

Descrizione del prodotto	Sigillante monocomponente diluibile all'acqua per interni.
Caratteristiche particolari	Resistente all'olio combustibile secondo DIN 53168
Campi d'impiego	Pavimenti di cantine, scale, vasche per l'olio combustibile Per garage e pavimenti industriali, si consiglia l'applicazione di ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung all'acqua!
Tipo di applicazione	Pennello (penello acrilico) Rullo (rullo a pelo corto)
Preparazione del supporto	Eliminare accuratamente le sporcizie come olio o grasso, irruvidire o carteggiare sottofondi molto lisci (strati sinterizzati) per assicurare una buona aderenza. Supporti sabbiosi vanno pretrattati usando il fondo ADLER Tiefengrund all'acqua. Tempi di essiccazione: ca. 5 ore
Fondo	1 x ADLER Beton-Siegel, diluito fino ad un massimo del 10%
Finitura	1 x ADLER Beton-Siegel, non diluito
Diluizione	Acqua
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non inferiore a + 10 °C Elevata umidità dell'aria e/oppure temperature basse rallentano l'essiccazione.
Tempi di essiccazione:	Sovraverniciabile dopo ca. 3 ore Calpestable dopo ca. 5 ore
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i resti di vernice induriti con lo sverniciatore ADLER (Abbeizer).
Resa	6 – 8 m ² /l per mano
Tipo di consegna	750 ml; 2,5 l; 10 l
Magazzinaggio	Al fresco, ma protetto dal gelo.
Durata	Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.
Tonalità	Kieselgrau 42700 (tonalità base) Graubeige 42701 Betongrau 42706
Indicazioni tecniche di sicurezza	Si prega di osservare la scheda di sicurezza. Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

09-13 (sostituisce 03-92)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.