

Bluefin Pure-Metal

3133

Náter s efektom pravého kovu na nábytok na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

31600

Všeobecne

Trojzložkový náter s efektom pravého kovu na báze vody, ktorý sa môže nanášať striekaním. Kovový povrch má výrazný kovový vzhľad a pocit na dotyk.

Oblasti použitia




Na lakovanie bežne namáhaných plôch v nábytku a vybavení interiéru, spálni a obývacích izieb: oblasti použitia III - IV podľa ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

Magnetický povrch sa dosiahne pomocou Aquafix Ferro (8130000300).


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Brúsenie ovplyvňuje výsledný efekt.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok.**

Pomer miešania



Krok 1:

100 hmot. dielov Bluefin Pure-Metal (3133)
5 hmot. diel Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) musí byť ihneď pred spracovaním starostlivo zapracovaný do laku za stáleho miešania.

Bluefin Pure-Metal (3133) smie byť použitý výlučne s uvedeným tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a priľnavosti.

Krok 2:

Do zmesi vytvrdzovadla s lakom zapracujte za stáleho miešania opatrne a bez hrudiek 250 hmotnostných dielov Aquafixu Ferro, Kupfer, Messing, Bronze alebo Zinn. Najlepšie je strojové miešanie pomocou košového miešadla.

Doba spracovateľnosti

cca 2 hod.

Ďalšie predĺžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Zvýšená teplota skracaje dobu spracovateľnosti.

Technika nanášania

	Nádobková pištoľ
Aplikačné zariadenie	Druckbecherpistole
Tryska Ø (mm)	1,8 - 2,2
Striekací tlak (bar)	3,0 - 5,0
Množstvo na nános (g/m ²)	500 - 800

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný	cca 5 hod.
-----------------------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevotrieskové dosky, dosky MDF alebo nosné dosky potiahnuté základnou fóliou.

Dosky MDF alebo nosné dosky s výplňou (napr. Bluefin Isospeed (3134) pre dvojzložkové spracovanie alebo PUR-Ecofill (2416)).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie dreva zrnitosťou P240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

1 x Bluefin Pure-Metal (3133) (zmiešané a vytvrdené)

Čas medzisušenia

Schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Medzibrúsenie

Stupňové brúsenie finišovacím papierom zrnitosti 180/240/360/600/1000/1500/3000 (finálne brúsenie).

Povrch očistite handričkou navlhčenou v Spezial-Verdünnung (96705).

Brúsenie sa nesmie vykonávať na brúsnom zariadení alebo pomocou ručne brúsky s odsávaním prachu: Nebezpečenstvo požiaru a zmeny farby následného laku v dôsledku tvorby hrdze!

Vrchné lakovanie 1 x Aduro Tiropur (2548) alebo Pigmotop (2514) v požadovanom stupni lesku / najlepšie G70 alebo G100

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie a starostlivosť Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia 1 kg, 5 kg, 25 kg

Súvisiace produkty

Aquafix Bronze (8137000300)
 Aquafix Ferro (8130000300)
 Aqua-Hardener 8450 (8450)
 Aquafix Kupfer (8135000300)
 Aquafix Messing (8136000300)
 Aquafix Zinn (8138000300)
 Bluefin Isospeed (3134)
 Clean-Möbelreiniger (7202)
 Pigmotop (2514)
 PUR-Ecofill (2416)
 Spezial-Verdünnung (96705)
 Aduro Tiropur (2548)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.
 Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.