

Bluefin Rocketfill CC

3140

Wodorozcieńczalny podkład do **przemysłowego** lakierowania powierzchni mebli

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny, 1-komponentowy podkład wypełniający do polewania z bardzo dobrą siłą wypełnienia i szlifowalnością, jak również szybkim uzyskiwaniem twardości. Stosowany bezpośrednio na płytach MDF z małą skłonnością do podnoszenia się włókien (proszę zapoznać się z poniższą informacją „płyty MDF”!).

Szczególne właściwości i normy badań



- **EN 13501-1 (reakcja na ogień)**
W połączeniu z trudnopalnym podłożem, jak np. tworzywa klasy palności A1 lub A2: B-s2, d0
Przy klasyfikacji reakcji na ogień zawsze bierze się pod uwagę całą kompozycję (płyta nośna / klej / okleina lub folia / kompozycja lakiernicza).
- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Silnie wypełniający, 1-komponentowy podkład pod lakiery pigmentowe w meblarstwie i elementach wyposażenia wnętrz.

Bluefin Rocketfill CC (3140) można stosować jako podkład pod wodne lakiery pigmentowe jak np. Pigmolux i Bluefin Pigmocryl NG w różnych wersjach.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim systemem lakieru nawierzchniowego.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Nie nadaje się do drewna zawierającego rozpuszczalne w wodzie składniki drewna powodujące przebarwienia, jak np. dąb lub jesion.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli**.

Technika nanoszenia

	Polewanie
Rozcieńczalnik	Woda
Dodatek rozcieńczalnika w %	0-5
Ilość nanoszona jednorazowo (g/m ²)	ca. 120 - 150
Łączna ilość nanoszona (g/m ²)	max. 500


Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Warunki schnięcia

Można nanosić kolejną warstwę	2 godz.
Można szlifować	ok. 2 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

Taśmy transportowe i linie lakiernicze: Clean-Smart B&P (8015000210)

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Odpowiednie do lakierowania kryjącego lite drewno bądź płyty wiórowe lub materiały z włókien drzewnych, fornirowane bądź pokryte folią podkładową. Płyty MDF

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosku oraz od pyłu drzewnego.

Na płytach MDF dobrej jakości i wysokiej gęstości objętościowej (np. płyty 19 mm, o gęstości większej niż 700 kg/m³) można zastosować Bluefin Rocketfill CC (3140) bezpośrednio bez izolacji wstępnej. Płyty o niższej jakości muszą być przed naniesieniem pierwszej warstwy podkładu wypełniającego wstępnie zaizolowane, np. Bluefin Ecofin CC (2958)

Do zastosowań w pomieszczeniach sanitarnych zalecamy zasadniczo stosowanie płyt MDF odpornych na wilgoć typu P3, P5 lub P7 zgodnie z normą ÖNORM EN 312 (wcześniej V100 według normy DIN 68763). Odradzamy stosowanie na powierzchniach poziomych, które często są zalewane wodą, jak np. blaty przy umywalkach.

Przygotowanie podłoża**Szlifowanie drewna:**

Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150-180

Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 100-150

Płyty nośne pokryte folią podkładową:


szlifowanie folii papierem o granulacji 180 - 220

Płyty MDF:

szlifowanie czyszczące/na gładko papierem o granulacji 180 - 220

BUDOWA POWŁOKI**Podkład**

1 – 2 x Bluefin Rocketfill CC (3140)

Szlifowanie międzyoperacyjne	Papierem o granulacji 240 - 360 Unikać przeszlifowań!
Lakierowanie nawierzchniowe	Pigmolux lub Bluefin Pigmocryl NG w różnych wersjach i w wybranym odcieniu barwy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	25 kg Pozostałe wielkości opakowań na życzenie.
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): Weiß (3140050000)
Produkty dodatkowe	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Bluefin Ecofin CC (2958) Clean-Smart B&P (8015000210) Pigmolux różne wersje Bluefin Pigmocryl NG (różne wersje) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 9 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).
Dane techniczne	Lepkość w stanie dostarczonym: 45 – 60 sekund/-y według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
Dane BHP 	Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego. Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl