


ADLER Ceradur-Spritzwachs

50711



Popis výrobku

Rýchloschnúci vosk na striekanie na rozpúšťadlovej báze. Dobrá odolnosť voči vode. Povrchom dodáva vynikajúci matný efekt a zamatovo jemný povrch.

Oblasť použitia

Pre hospodárne voskovanie a priemyselné ošetrovanie lakovaných povrchov nábytku, drevených stropov, obkladov stien atď., ak sa u plôch vyžaduje voskovaný povrch a vzhľad.

Spracovanie

ADLER Ceradur-Spritzwachs sa môže dva razy nastriekať na surovú drevinu alebo sa môže použiť predovšetkým na prestriekanie už nalakovaných drevených dielcov, ak sú požadované povrchy s voskovaným charakterom. ADLER Ceradur-Spritzwachs je vhodný pre aplikáciu na povrchy ošetrené nitrolakmi ADLER ako aj PUR lakmi ADLER.

Spracovanie	Medzi prvým a druhým nánosom vosku odporúčame ľahký medzibrús so Scotch-Brite. Na plochy nalakované PUR lakmi (napr. ADLER Tiropur) olej striekať bez medzibrúsenia, posledný nános laku nesmie byť v odstupe dlhšom než 6 hodín, pretože inak sa môžu vyskytnúť problémy s príľnavosťou.
	Spracovanie prebieha zvyčajne v dodávanej viskozite
Dodávaná viskozita	cca 14 s podľa normy 53211 (4 mm pohárik, 20°C).
Čas sušenia	Pre nános cca 120 g/m ² výrobku ADLER Ceradur-Spritzwachs striekaním je nutné počítať s asi 45 minútami pri izbovej teplote. Vyššia teplota skracuje čas sušenia. Maximálna teplota v sušiacom kanále nesmie prekročiť 50°C, pretože inak dochádza k vylučovaniu voskových komponentov na povrch, čo spôsobuje nepekné lesklé miesta.

Riedenie ADLER Nitroverdünnung 80001

Pracovné náradie Vyčistiť s výrobkami ADLER Nitroverdünnung alebo Waschaceton.

Balenie 1 l, 5 l, 25 l

Forma dodania 50711 normál
50712 špeciál-pre spracovanie na polievacích strojoch na požiadanie

Techn. bezpečnostné údaje **Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!**

12-05 (nahrádza 07-02)

Prosím obráťte

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.