

ADLER Duopur-Base HQ

25270

Oldószeralapú 2K poliuretán alaplakk a bútorkészítés és belsőépítészet területén szakmai és ipari célokra

TERMÉKLEÍRÁS

Általános

2K poliuretán poliészter gyanta alaplakk kiváló töltőerővel, jó színélénkítés, nagyon gyors száradás és kiváló csiszolhatóság. A Duopur-Base HQ-ra ezen túlmenően a függőleges felületeken való kiváló felületi tapadás és jó feldolgozhatóság jellemző.

Különleges tulajdonságok Vizsgálati szabványok



- DEVL1104875A francia rendelet az építkezésen használt bevonóanyagokra vonatkozó káros illó anyagok kibocsátásáról: A+

Felhasználási területek



- A különösen nagy töltőerejű lakkozásokhoz használható alapozó lakk a bútorkészítés és a belsőépítészet területén.
- ADLER Duopur-Base HQ enyhe önsárgásodást mutat, amely világos faanyagokon vagy világos pácárnyalatok esetén zavaró lehet.
- **Nem alkalmas hidrogén-peroxiddal fehéřített felületeken való alkalmazásra!**


FELDOLGOZÁS

A feldolgozásra vonatkozó utasítások



- A terméket a használat előtt jól fel kell keverni.
- A lakkozott fa elsárgulás elleni védelmeként hozzá lehet adni 5 - max. 10 % ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 fényvédő koncentrátumot.
- A nagyon vastag felépítmények esetén két réteg ADLER Duopur-Base HQ-t kell felhordani, amelynek során az első réteg nem lehet túl vastag.
- Kérjük, vegye figyelembe a „**PUR-lakkokkal való munkavégzésre vonatkozó irányelveket**”.

Keveřési arány




2 rész ADLER Duopur-Base HQ 25270
1 rész ADLER Duopur-Härter 82072

Az ADLER Duopur-Base HQ 25270 kizárólag keményítővel és a megadott keveřési arányokban használható. Az attól való eltérések rétegzavarokhoz vezethetnek.

Fazékidő


kb. 4 óra

**Felhordási technika**

| Felhordási eljárás | Airless | Airless Levegő-rásegítéses (Airmix, Aircoat, stb.) | Sűrített levegő |
|---|--|--|-----------------|
| Szórófúvóka (ø mm) | 0,28 - 0,33 | 0,28 - 0,33 | 1,8 |
| Szórónyomás (bar) | 100 - 120 | 100 - 120 | 3,0 - 3,5 |
| Porlasztó levegő (bar) | | 1 - 2 | |
| Hígítás | ADLER Duopur-Verdünnung 80060 (hígító) | | |
| Hígító adalék %-ban | 0 - 5 | 0 - 5 | 10 |
| Viszkozitás (s) 4 mm-es pohár, 20°C | kb. 30 | kb. 30 | kb. 18 |
| Felhordási mennyiség (g/m ²) | kb. 100 – 150 rétegenként; Össz felhordási mennyiség max. 450 | | |

Száradási idők

(23 °C és 50 % rel. nedv.)



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Csiszolható és átlakkozható | kb. 2 óra elteltével |
| Egymásra rakható | kb. 12 óra elteltével |

A következő lakkréteg tapadásának megkönnyítése érdekében javasolt egy éjszakán keresztül száradni hagyni.

Az említett számok csak irányadó értékek. A száradás függ az alaptól, a réteg vastagságától, a hőmérséklettől, a légáramlástól és a relatív nedvességtartalomtól.

A munkaeszközök megtisztítása

ADLER Duopur-Verdünnung 80060 (hígító) vagy
ADLER Waschverdünnung 80077 (mosóhígító)

ALAPFELÜLET**Az alapfelület fajtája**

A lombohullató és tűlevelű faanyagok (teljes fa, furnérozott, faforgács, (bevonattal ellátott) farostos munkaanyagok)

Az alapfelület jellege

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, teherbírónak, zsír- és viaszmentesnek, valamint fapor-mentesnek kell lennie.

Az alapfelület előkészítése

Lombohullató faanyag: facsiszolás 150 – 180 szemcsézettséggel
Tűlevelű faanyagok: facsiszolás 100 – 150 szemcsézettséggel

A BEVONATOK FELÉPÍTÉSE

Alapozás 1 x ADLER Duopur-Base HQ 25270

Köztes csiszolás



A lealapozott felületet 240 - 320 szemcsézettséggel felcsiszolni.

Az átcsiszolást el kell kerülni!

A faport el kell távolítani.

A köztes csiszolást közvetlenül a fedőréteg felhordása előtt kell elvégezni annak érdekében, hogy jó köztes tapadást lehessen biztosítani.

A csiszolás során P2 porszűrőt kell használni.

Fedőlakkozás 1 x ADLER Duopur-Finish 25263 ff

A teljes felépítmény ÁPOLÁSA

Tisztítás és ápolás

Tisztítás ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 (bútortisztító) és ápolás ADLER Clean-Möbelpflege 96491 (bútorápoló) segítségével.

Kérjük, vegye figyelembe a termékek mindenkor műszaki adatlapjait.

A MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK


Csomagolás 4 kg; 20 kg

Kiegészítő termékek

ADLER Duopur-Härter 82072
ADLER Duopur-Verdünnung 80060 (hígító)
ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 (fényvédő koncentrátum)
ADLER Duopur-Finish 25263 ff
ADLER Waschverdünnung 80077 (mosóhígító)
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 (bútortisztító)
ADLER Clean-Möbelpflege 96491 (bútorápoló)

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK

Tartósság/Tárolás



Legalább 1 év eredeti lezárt csomagolásban.

Nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, fagytól és magas hőmérséklettől (30°C felett) védve kell tárolni.

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|---|
| Szállítási viszkozitás | kb. 23 s a DIN 53211 szabvány szerint (6-mm-es pohár, 20°C) |
| Keverési viszkozitás | kb. 30 s a DIN 53211 szabvány szerint (4-mm-es pohár, 20°C) |

Biztonságtechnikai adatok



Kérjük, vegye figyelembe az ehhez tartozó biztonsági adatlapot! Az aktuális változat az interneten a www.adler-lacke.com honlapon lehívható.

A lakk aeroszolok belégzését alapvetően el kell kerülni. Ez egy gázmaszk szakszerű használatával (A2/P2 kombinált szűrő – EN 141/EN 143) megoldható.