


## ADLER Duopur-Finish

## 25263ff



### Popis

Velmi rychle schnoucí polyuretanový vrchní lak na bázi polyesterové pryskyřice s velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností jakož i vysokou plnivostí.

### Oblasti použití

Vrchní lak pro velmi plnivé lakování obzvláště namáhaných ploch nábytku a zařízení interiéru včetně kuchyňského a sanitárního nábytku.

ADLER Duopur-Finish vykazuje lehké vlastní žloutnutí, které by mohlo být závadou na světlém či světle namořeném dřevu

### Zpracování

ADLER Duopur-Finish se dodává ve dvou komponentech.

<b>Poměr míchání</b>	2 hmot. nebo objemové díly ADLER Duopur-Finish 25263ff 1 hmot. nebo objemový díl ADLER Duopur-Härter 82072
<b>Viskozita směsi</b>	ca 17 - 18 s dle normy DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C)
<b>Viskozita zpracování</b>	<i>Airlless-/Airmix-stříkání</i> (0,28 – 0,33 mm-tryska, 100 – 120 barů/1 – 2 bary) ca 17 - 18 s – neředěné <i>Stříkání klasickou pistolí</i> (1,8-mm-tryska, 3-3,5 barů) ca 17 s ředěné s 5 - 10 % ADLER Duopur-Verdünnung 80060
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	Asi 4 hodiny
<b>Nanášené množství</b>	ca 120 – 150 g/m <sup>2</sup> na jedno nanesení; běžně stačí jeden nános, celkové nanášené množství: maximálně 300 g/m <sup>2</sup> (2 nánosy)
<b>Doba schnutí</b>	Na nánosu asi 130 g/m <sup>2</sup> po ca 30 minutách schnutí neulpívá prach, po 4 hodinách můžeme manipulovat a po 12 hodinách lze skládat na sebe
<b>Mezivýbrus</b>	Zrnitost 240-320; mezivýbrus se musí uskutečnit bezprostředně před nanesením vrchního laku, aby byla zaručena dobrá přilnavost.
<b>Základování</b>	ADLER Duopur-Base

Pro velmi plnivé lakování doporučujeme dva nánosy nástřikem výrobku ADLER Duopur-Base, při čemž první nános nesmí být příliš sytý. Pro vrchní lakování je jeden nános výrobku ADLER Duopur-Finish vystačující.

Jako u všech reakčních laků se dodržáním doby schnutí 12 – 24 hodin dá výrazně zlepšit následné krycí lakování.

Respektujte prosím naše „**Pracovní směrnice pro polyuretanové laky**“ a také **bezpečnostní list**.

### ***Charakteristika***

Tužidlo	ADLER Duopur-Härter 82072
Ředidlo	ADLER Duopur-Verdünnung 80060
	Toto ředidlo se musí použít také k čištění pracovních nástrojů.

### ***Dodávané druhy***

G 30	Matt	25263
G 50	Halbmatt	25265
G 70	Seidenmatt	25267
G 90	Seidenglänzend	25269

### ***Velikost balení***

Lak: 4 l, 20 l

Tužidlo: 1 l, 10 l