


ADLER Ecopur

25491 ff



Leírás

Gyorsan száradó poliuretán szintelen lakk bútorfelületekhez. Nagyon jó mechanikus és kémiai ellenállóság, jó színtkiemelés, jó töltőerő és szép póruskiemelés.

Kötőanyagalap: poliakrilát gyanta/nitrocellulóz; az ADLER Ecopur aromás oldószerektől mentes.

Az ADLER Ecopur már optimált mennyiségű fényvédőszert tartalmaz sárgulás elleni védelemként, további hozzáadásra nem kerülhet sor.

Kémiai hatásokkal szembeni ellenállóság		
ÖNORM A 1605-12 – 1. vizsgálat	Értékelési osztály	1-B1
Viselkedés ledörzsölés során		
ÖNORM A 1605-12 – 2. vizsgálat	Értékelési osztály	2-D (≥ 50 U)
Viselkedés karcolásos igénybevétel esetén		
ÖNORM A 1605-12 – 4. vizsgálat	Értékelési osztály	4-D ($\geq 1,0$ N)

Felhasználási területek

- A nyílt vagy zárt pórusú lakkozott bútorok és beltéri felépítmények ipari sorozatgyártásához, beleértve a konyhai és egészségügyi területek felületeit (kivéve a munkalapokat). II-IV felhasználási osztály az ÖNORM A 1610-12 szerint, pl. a nappali és hálószobai berendezéseket, stb.
- Olyan lakkozásokhoz, amelyeknél gyártásfüggően gyors egymásra rakodhatóságot várnak el.
- Hidrogénperoxiddal kifehérített felületek lakkozására alkalmas.

Feldolgozás

Az ADLER Ecopur mindenek előtt a „lakkra lakk“-munkamódszerre tervezték.

Szállítási viszkozitás	kb. 28 s a DIN 53211 szerint (4-mm-es spohár, 20 °C)
Keverési arány	10 kisz.-rész ADLER Ecopur 1 kisz.-rész ADLER PUR-Härter 82019
Keverési viszkozitás	kb. 25 s a DIN 53211 szerint (4-mm-es pohár, 20 °C)
Feldolgozási viszkozitás	Airless-/Airmix-szóró berendezések (0,23-0,28-mm-es sfúvóka, 100-120 bar/1-2 bar) kb. 25 s higítatlanul
	Sűrített levegős szóró berendezések (1,8-mm-es fúvóka, 3-4 bar) kb. 18 s - 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Edényidő	1 munkanap; a bekevert anyagot másnap még fel lehet használni, de mindenképpen 1:1 arányban frissen keményített anyaggal el kell ke-

12-07 (03-03 helyett)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Útmutatásaink a legújabb ismereteken alapulnak és legjobb tudásunknak megfelelően látják el tanáccsal a vevő/felhasználót, ennek ellenére különbségek adódhatnak az egyes felhasználási területeken és munkakörülmények között történő alkalmazásban. A termék alkalmazásáról és felhasználásáról a vevő/felhasználó kizárólag saját felelősségére hoz döntést, ezért azt javasoljuk, hogy a termék alkalmazásának megállapítására készítsen mintadarabot. Ettől eltekintve az általános értékesítési feltételek érvényesek. jelen kiadvány megjelenésével összes korábbi kiadvány érvényességét veszti. A csomagolásra, színárnyalatokra és fényességi osztályra vonatkozó változtatási jog fenntartva..

	verni; az edényiső további meghosszabbítására nincs lehetőség.
Felhordási mennyiség	100-130 g/m ² rétegenként
Száradási idő	Eyg kb. 120 g/m ² -es réteg kb. egy óra száradás után szobahőmérsékleten jól csiszolható és átlakkozható.
Köztes csiszolás	240-320-as szemcsézettséggel; a köztes csiszolásra lehetőleg röviddel a fedőlakk felhordása előtt kell sor kerüljön, hogy jó köztes tapadást biztosítsanak.

Kérjük, vegye figyelembe a „**PUR-lakkokkal való munkavégzésre vonatkozó irányelveket**“, valamint a **Lakk és a keményítő biztonsági adatlapjait**.

További utasítások

Keményítő	ADLER PUR-Härter 82019
Hígítás	ADLER DD-Verdünnung 80019 vagy ADLER PUR-Verdünnung 80029 Ezeket a hígítókat ajánlják a munkaeszközök tisztításához is.

Szállítási forma

G 10	tompa matt	25491
G 30	matt	25493
G 50	félmatt	25495
G 70	selymesen matt	25497

Kiszerezés

4 kg, 20 kg; 180 kg