

ADLER Effektlasur**40262 ff**

Bezfarebná vodouriediteľná dekoratívna efektná lazúra pre interiér, pre priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU**Všeobecne**

Vodouriediteľná povrchová úprava na tvorbu efektov na akrylátovo-disperznej báze pre dekoratívne lazúrovacie úpravy povrchov v interiéri.

**Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy**

- Obzvlášť dlhý „otvorený čas“ pre spracovanie
- Bez zápachu
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlív : A+

Oblasti použitia

Pre oživujúci/rustikálny charakter na ľahko až hrubo štruktúrované povrchy ako ADLER Wisch-Strukturputz 40260, ADLER Relief-Wandspachtel 40261, ako aj vnútorné omietky, trhané nátery, štruktúrované tapety a sklené tkaniny.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred použitím premiešať
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako + 5 °C a/ alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti > 80 %.
- Nános krížom-krážom štetcom na lazúry. Podľa želaného efektu dotvoriť mokrou špongiou.

Technika nanášania

Spôsob nanášania	natieranie	stieranie
Riedenie		-
Výdatnosť na nános (m ² /l) ⁽¹⁾	8 – 10 pri hladkom podklade	

Produkt je pripravený na spracovanie

Pre techniky nánosu stieraním, krúžením, lazúrovacím štetcom, valčekom alebo hubkou.

Forma, povaha podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd.vlhkosti.)



pretierateľný

po cca. 3 – 4 h

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití umyť vodou.

Zaschnuté škvryny odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Minerálne podklady, sádkartónové dosky, predupravené drevené stavebné diely.

Charakter podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a bez voľných substancií, ako aj testovaný na nosnosť a vhodnosť (dbať na ÖNORM B 2230 časť 2). Nie nosné povrchové úpravy dôkladne odstrániť. Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odstavec 3; Natieračské a lakovacie práce. Nie nosné nátery dočista odstrániť.

Príprava podkladu

- Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna predúprava.
- Malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným tmelom.

Omietky skupín P II a P III

Nové omietky nechať 3-4 týždne odstáť. Dočisťované miesta musia byť dobre zviazané a preschnuté, v prípade potreby fluátované

Sádrové a hotové omietky skupiny P IV a P V

Prípadné spečene odbrúsiť, základný náter ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1.

Sádkartónové dosky

Prebytky tmelu odbrúsiť. Základný náter s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1

Betónové plochy

Usadenú špinu alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky. Silno savý betón základovať s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1

Nosné nátery s disperznými farbami:

Lesklé povrchy a lakové nátery zdrsníť.

Glejové farby

Do základu odmyť a základovať ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1

Drevené materiály

1 – 2 nátery s Aqua-Isoprimer PRO 41005

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie**

1 x ADLER Wisch-Strukturputz 40260, ADLER Relief-Wandspachtel 40261 alebo Formel 2000 40205 ff

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

Vrchná úprava 1 x ADLER Effektlasur W30 40262 natónovaná

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balení 750 ml, 3 l

Farebné odtiene/stupne lesku Báza W30 40262

Color4You 

Ďalšie farebné odtiene sú miešateľné pomocou **ADLER Farbmischsystem Color4you**

- Pre dosiahnutie farebnej jednotnosti používať na jednu plochu iba materiál tej istej šarže.
- Spôsob nanášania, množstvo a schopnosť krytia je závislá od farebného odtieňa
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa vyhotoviť vzorku so zvoleným náterom na originálnom podklade

Prídavné produkty

ADLER Wisch-Strukturputz 40260
ADLER Relief-Wandspachtel 40261
ADLER Formel 2000 40205 ff
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005
ADLER Tiefengrund WV 40905

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie



Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (viac ako 30°C)

Technické údaje

VOC-obsah EU- hraničná hodnota pre ADLER Effektlasur (Kat. A/l): 200 g/l (2010).
ADLER Effektlasur obsahuje < 1 g/l VOC.

Produktový kód pre farby a laky

M-DF01 Disperzné farby bez obsahu rozpúšťadiel

Technicko-bezpečnostné údaje



Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov.
Aktuálnu verziu si môžete dožiadať cez internet na stránke **www.adler-lacke.com**.

Do recyklácie odovzdať iba prázdne obaly. Tekuté zbytky môžu byť odstránené ako vodouriediteľné farby, uschnuté zvyšky ako zaschnuté farby alebo domáci odpad.