

## ADLER Entroster

## 80398

Bezbarvý sprej na fosfátové bázi vytvářející ochrannou vrstvu na povrchu kovu proti korozi pro domácí kutily i řemeslné využití.

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace

Bezbarvý produkt na bázi vody, připravený ihned k použití. Kyselina fosforečná odstraňuje korozi při zachování barevného odstínu, zároveň sprej vytváří ochrannou vrstvu proti rzi na železe a oceli. Převádí zbylou rez na ochrannou vrstvu ( pasivační fosfát železa ). Zlepšuje ochranu proti korozi a zvyšuje trvanlivost proti nánosům povlaků rzi.

#### Oblasti použití




- Efektivní ochrana železa a oceli.

**Důležité:** Produkt nenahrazuje ochranný nátěr proti korozi!

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím důkladně protřepte.
- Nezpracovávat při teplotách pod + 5 °C, avšak nikoli nad 30 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Aplikované množství závisí na stupni tvorby rzi.
- Nezpracovávat při silném slunečním záření, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.

#### Způsob nanášení



Způsob nanášení	Natírání	Máčení
Vydatnost na nános (m <sup>2</sup> /l)	cca 10	

**Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.**

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.

#### Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovat lze	po cca 5 hod.
----------------	---------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nánosů, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

### PODKLAD

#### Druh podkladu

Železo nebo ocel

01-16 (ersetzt 07-15) ZKL 8010

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00  
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: [info@adlercesko.cz](mailto:info@adlercesko.cz) , [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz)

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

**Příprava podkladu**

Odstraňte nečistoty, uvolněnou hloubkovou rez a zbytky nátěru infiltrovanou korozí mechanicky (vysokotlaké čištění, drátěný kartáč, škrabka nebo brusný papír) nebo odstraňte pomocí ADLER Rote Krähe 95125 .

- Podle stupně koroze naneste 2 - 3x štětcem (doba expozice na jeden nátěr cca 10 - 20 minut) nebo nejlépe namáčením.
- Po asi 2 hodinách se vytvoří šedá vrstva.
- Následně opláchněte vodou, (zbytky kyseliny fosforečné mohou vytvářet nesoudržný bělavý film).

Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Základní nátěr**

Po ošetření tímto sprejem 80398 aplikujte základový nátěr ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff, ADLER 2K Epoxy Primer 68304 f nebo ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff.

Dodržujte pokyny v technických listech příslušných produktů.

**Vrchní nátěr**

ADLER Samt-, Brilliantalkyd, nebo ADLER Varicolor  
Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikosti obalů**

1 l

**Barevné odstíny/stupeň lesku**

Bezbarvý 80398

**Doplňkové produkty**

ADLER Metallgrund 54033 ff  
Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff  
ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 ff  
ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff  
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125  
ADLER Samtalkyd 52351 ff  
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff  
ADLER Varicolor 41201 ff

**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost / skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

**Kód produktu pro barvy a laky**

M-GP01

**Bezpečnostně-technické informace**

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze získat na internetu na stránkách **www.adler-lacke.com**.

Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle.

