

## ADLER Ferroantik

## 41160



### Descrizione del prodotto

Smalto con effetto opaco, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, adatto per l'esterno e l'interno con ottima resistenza alle intemperie.

### Campi di utilizzazione

Lavori di ferro battuto come griglie, recinti, crocefissi.

Adatto anche per il rinnovo di vecchi strati di film di vernice che presentano un buon aggrappaggio. **Per fondi arrugginiti consigliamo utilizzare ADLER Ferblock 41108** (consultare la Scheda tecnica).

### Lavorazione

A pennello, a rullo, a spruzzo  
(diametro minimo dell'ugello: 2 mm!)

### Fondo

#### Zinco/Alluminio:

1x Fondo acrilico per metallo ADLER (Acryl-Unigrund) 41191  
- consultare la Scheda tecnica

#### Acciaio:

2x Fondo acrilico per metallo ADLER (Acryl-Unigrund) 41191  
Tempo per l'essiccazione intermedia: almeno 4 ore

### Finitura

2x ADLER Ferroantik 41160  
Tempo di essiccazione intermedia: almeno 3 ore

L'effetto antico si sviluppa soltanto dopo la seconda mano.  
**Non è necessario spazzolare la superficie effettuata!**

### Diluente

Acqua  
per l'applicazione a pennello 5 %, a rullo 10 %, a spruzzo 20 %

### Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare che arrugginiscono. Eliminare i resti di vernice induriti con lo Sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

### Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C  
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione

### Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 3 ore

09-10 (sostituisce 02-07) ZKL 4104

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

<b>Resa</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /l, per mano
<b>Confezioni</b>	375 ml, 750 ml, 2,5 l
<b>Magazzinaggio</b>	Al fresco, ma protetto dal gelo
<b>Durata del prodotto</b>	3 anni in confezioni originali non aperte
<b>Tonalità</b>	antracite
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la Scheda di sicurezza! Anche durante la lavorazione di vernici all'acqua sono da rispettare le solite misure di protezione.