

ADLER Floor-Classic

42120 sgg.

Vernice sigillante all'acqua per parquet e pavimenti in legno per il **fai-da-te** e il **professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice sigillante per parquet monocomponente, non ingiallente, a base di dispersione poliuretano-acrilica-copolimerica. Il prodotto si contraddistingue per l'ottima resistenza all'abrasione, l'ottima resistenza ai graffi, l'ottimo potere riempitivo ed eccellente resistenza superficiale agli agenti chimici.

Caratteristiche particolari e norme

- **ÖNORM A 1605-12** (superfici di mobili):
Resistenza agli agenti chimici: 1 B
Comportamento al graffio: 4-E (0,5 N)
Resistenza contro l'esposizione alla fiamma:
5-B (superfici di mobili difficilmente infiammabili)
- **ÖNORM A 3800-1** (comportamento al fuoco) in combinazione con un supporto difficilmente infiammabile:
difficilmente infiammabile (ex B 1 ai sensi B 3800-1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM C 2354**
Classe di sollecitazione per pavimenti in legno (requisiti minimi):
Classe A e B
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+



Campi d'impiego



Per pavimenti in legno e parquet esposti ad una sollecitazione da moderato a forte, in particolare nell'ambito residenziale. Adempie le classi di sollecitazione A (moderata) e B (forte) secondo la norma ÖNORM C 2354.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Assicurarsi che la vernice sia distribuita uniformemente.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione	A rullo (rullo a pelo corto)	A pennello (penello acrylico morbido)
Resa per applicazione (m ² /l)	8 - 10	

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 4 ore
Carteggiabile	dopo ca. 4 ore
Calpestabile	dopo ca. 8 ora
Attenzione: I tappeti devono essere posati al più presto dopo 8 giorni.	

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Per ottenere un'essiccazione ineccepibile provvedere a una buona aerazione dell'ambiente.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per rimuovere i resti di vernice induriti si consiglia di utilizzare ADLER Abbeizer Express 8313000300.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

Legno di latifoglie: 12 % +/- 2 %
Legno di conifera: 15% +/-2%

Preparazione del supporto

carteggiatura del legno grana 120-150

Se sono presenti piccole fessure e giunzioni, riempirle con una miscela di 1 parte in peso di polvere di carteggiatura e circa 2 parti in peso di ADLER Floor-Fill 42109. Dopo circa 1 ora di essiccazione, carteggiare le parti riempite con grana 120.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo	1 x ADLER Floor-Start 42110 Essiccazione intermedia: ca. 2 ore NON CARTEGGIARE ADLER Floor-Start 42110 Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
--------------	---

Applicazione intermedia	1 x ADLER Floor-Classic 42120 sgg. Essiccazione intermedia: ca. 4 ore
--------------------------------	--

Carteggiatura intermedia



Prima della verniciatura finale viene eseguita una leggera carteggiatura intermedia con grana 240 o griglia abrasiva a grana 120 o più fine.

Un tempo di essiccazione intermedia più lungo (ideale essiccazione per una notte) migliora la carteggiabilità.

Evitare di sfondare fino al legno!

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione finale	1 x ADLER Floor-Classic 42120 sgg.
----------------------------	------------------------------------

MANUTENZIONE E RINNOVO

Manutenzione	Pulizia con acqua o detersivi domestici delicati per la prima volta dopo 14 giorni. ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 può essere aggiunto all' acqua di lavaggio per la pulizia. Rinfrescare la sigillatura a seconda delle sollecitazioni e, se necessario, trattare con ADLER Clean-Parkettpflege 42199. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
---------------------	--


Rinnovo	Carteggiare sigillature fortemente usurate con una speciale levigatrice a rullo per pavimenti. Utilizzare una levigatrice angolare o eccentrica per il bordo. Continuare come in caso di verniciatura nuova (vedere ciclo di verniciatura). Indicazione: non sovravernicare i pavimenti in parquet prefabbricato con ADLER Floor-Classic 42120 sgg., ma trattarli solo con ADLER Clean-Parkettpflege 42199. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
----------------	--

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	1 l; 5 l; 10 l
Gradi di brillantezza:	Halbmatt 42120 Glänzend 42121

Prodotti complementari	ADLER Floor-Fill 42109 ADLER Floor-Start 42110 ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 ADLER Clean-Parkettpflege 42199 ADLER Abbeizer Express 8313000300
-------------------------------	--

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

CODICE GIS

W3

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare almeno il filtro anti-polvere P2 come dispositivo di protezione individuale per la protezione dalla polvere di legno e dalla carteggiatura.
