

ADLER Floor-Fill**42109****Descrierea produsului**

Gel de șpäcluit solubil în apă pentru fabricarea chitului de lemn prin amestecare cu praful de șlefuire. Prelucrare foarte bună, uscare rapidă și șlefuire foarte bună. Bună potrivire a tonurilor de culoare.

Domenii de utilizare

Șpäcluirea fisurilor și a rosturilor din podelele cu parchet șlefuit.

Modalitatea de aplicare

Cu șpaclul (cu șpaclu de plastic sau din metal inoxidabil).

Tratamentul preliminar al suportului

Suportul de prelucrat trebuie să fie uscat și fără impurități (de ex. ulei, grăsime, ceară).

Prelucrare

Praful rezultat în urma șlefuirii lemnului cu granulație de 120 se amestecă cu ADLER Floor-Fill 42109 până se obține o compoziție ce poate fi aplicată cu șpaclul. Fisurile și rosturile se chituiesc cu această compoziție.

Pentru o șlefuire rațională este favorabil să se lase materialul puțin în exces pe suprafață.

Timpul de uscare depinde mult de lățimea rostului și de condițiile de uscare.

În cazul adânciturilor mai mari se poate impune o șpäcluire ulterioară. Șlefuire cu granulație de 120.

Grunduirea

1 dată cu ADLER Floor-Start 42110 (vezi Fișa de observații)

Lăcuirea de acoperire

De 2 ori cu ADLER Floor-Start 42120 (vezi Fișa de observații) respectiv de 2 ori cu ADLER Floor-Start 42140 (vezi Fișa de observații)

Diluarea

Produsul se livrează gata pentru utilizare.

Temperatura de prelucrare și temperatura obiectului

minim + 10 °C

Timpul de uscare (temperatura camerei 20 °C)

În funcție de cantitatea aplicată, între 30 și 90 de minute înainte de șlefuire.

Uneltele de lucru

Se curăță imediat cu apă după folosire.

Randament (per aplicare)

circa 25 m²/l în funcție de calitatea suportului

Forma de livrare

1 l

Depozitare

3 ani în recipientele originale închise

Indicații de siguranță

Respectați indicațiile din Fișa cu date de siguranță

01-10 (înlocuiește 07-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com