


ADLER Floor Start

42110 ff



Περιγραφή προϊόντος

Υδατοδιαλυτό αστάρι ενός συστατικού με βάση πολυουρεθάνη ακρυλατικής διασποράς για σκληρά και κωνοφόρα μαλακά ξύλα, μονώνει τα φυσικά συστατικά του ξύλου σε ξύλα που περιέχουν εκχυλίσματα. Κρατάει τους φυσικούς χρωματισμούς χωρίς να δημιουργούνται πράσινα σημάδια. **Δεν αβριεύει το ξύλο και γεμίζει καλύτερα τις ενώσεις σε πατώματα με στυλ ψαροκόκαλο.**

Περιοχές χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου, ιδιαίτερα για σκληρά ξύλα όπως δρυς, κλείθρα, ιρόκο, ντουσιέ.

Τρόπος εφαρμογής

Με πινέλο – μαλακό πινέλο για ακρυλικές λάκες.
Με ρολό – κοντότριχο ρολό πχ. μοχαίρ

Προεπεξεργασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και ελεύθερο από ρύπους (πχ λάδια, λίπη, κερι).

Σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές σχισμές και αρμοί, τρίβεται το ξύλο με γυαλόχαρτο 120, σπατουλάρισμα του πατώματος με μίγμα από 1 μέρος σκόνη από το τρίψιμο και περ. 2 μέρη ADLER Floor Fill. Μετά από 1 ώρα στεγνώματος τρίβουμε με γυαλόχαρτο 120.

Αστάρισμα

Περνάμε παχύ στρώμα με ADLER Floor Start.
Δεν αδειάζουμε στο πάτωμα το ADLER Floor Start
Στέγνωμα μετά από 2 ώρες. **Δεν το τρίβουμε.**

Για χρωματιστά πατώματα χρωματίζουμε το ADLER Floor Start στο σύστημα χρωμοανάμειξης της ADLER

Τελικό χέρι

2 χέρια ADLER Floor Classic ή 2 χέρια ADLER Floor Office.
Ελαφρύ ενδιάμεσο τρίψιμο με γυαλόχαρτο No 240 ή χρησιμοποιημένο πλέγμα No 120. Απομακρύνουμε τη σκόνη από το τρίψιμο με βρεγμένο πανί.

Αραιώση

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να αραιώνεται.

07-07 (αντικαθιστά 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Οι οδηγίες μας βασίζονται στις τωρινές μας γνώσεις και οφείλουν να συμβουλευθούν σύμφωνα με την καλύτερη γνώση τον πωλητή/χρήστη, όμως οι περιοχές εφαρμογής και όροι επεξεργασίας ορίζονται ατομικά. Για καταλληλότητα και εφαρμογή του παραδόμενου προϊόντος αποφασίζει με δική του ευθύνη ο πωλητής/χρήστης, γι' αυτό συνιστάται να γίνεται δείγμα του προϊόντος για έλεγχο της καταλληλότητας του. Κατά τα άλλα ισχύουν οι γενικοί μας εμπορικοί όροι πώλησεως. Όλα τα προγενέστερα τεχνικά ενημερωτικά δελτία με αυτήν εδώ την έκδοση χάνουν την ισχύ τους. Επιφυλασσομάστε για αλλαγές στις συσκευασίες, χρωματισμούς και βαθμούς γυαλάδας που είναι προς διάθεση.

Θερμοκρασία επεξεργασίας προϊόντος

Όχι κάτω από 10 °C
Υψηλή υγρασία και/ή χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν το στέγνωμα. Για να πετύχουμε άψογο στέγνωμα, πρέπει να φροντίσουμε για το σωστό αερισμό χώρου. Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή με τις ηλιακές ακτίνες κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Χρόνος στεγνώματος
(θερμοκρασία χώρου 20 °C)

Βάφεται από πάνω μετά από περ. 2 ώρες

Εργαλεία

Καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Ξεραμμένα υπολείμματα χρώματος απομακρύνονται με ADLER Abbeizer.

Απόδοση (ανά χέρι)

8 – 10 m²/l

Συσκευασίες

1 l, 5 l.

Αποθήκευση

Σε δροσερό μέρος, ελεύθερο από πάγους.

Διάρκεια ζωής στο κουτί

1 χρόνο καλά κλεισμένο στη συσκευασία του

Στοιχεία τεχνικής ασφάλειας

Παρακαλούμε προσέξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας!

Ακόμα και κατά την εφαρμογή προϊόντων που δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες τα υπόλοιπα προϊόντος θα πρέπει να απομακρύνονται.